

GLASROC-X 12,5mm

Υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα εξωτερικής · Saint-Gobain
λευκή υαλοσανίδα χωρίς κυτταρίνη — εκτεθειμένη έως 12 μήνες



Η Glasroc-X είναι λευκή υαλο-ινοπλισμένη γυψοσανίδα υψηλών επιδόσεων χωρίς κυτταρίνη, με εξωτερικό οπλισμό υαλοϋφάσματος και πυρήνα γύψου με ειδικά πρόσθετα, ανθεκτικό στην υγρασία και τη μούχλα. Το υαλούφασμα έχει υποστεί ειδική κατεργασία για εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία, ώστε η πλάκα να παραμένει εκτεθειμένη έως και 12 μήνες.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η Glasroc X είναι η ελαφριά, διαστασιακά σταθερή εναλλακτική των τσιμεντοσανίδων για όψεις και υπόβαθρα θερμοπρόσοψης. Το υαλούφασμα είναι εγκιβωτισμένο στον πυρήνα — συμπεριφέρεται ως ενιαίο σώμα. Παράγεται στην Ελλάδα από φυσική γύψο (Saint-Gobain).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εξωτερική επένδυση τοιχοποιίας (SFS)
- Υπόβαθρο θερμοπρόσοψης (ETICS)
- Αεριζόμενες προσόψεις
- Προσωρινή προστασία σκελετού
- Χώροι υγρασίας
- Καμπύλες επιφάνειες

A1

άκαυστο (φωτιά)

GM-F/H1

τύπος (EN 15283-1)

10,9

kg/m² · βάρος

12 μήνες

εκτεθειμένη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξωτερική εφαρμογή — έκθεση έως 12 μήνες
- Αντοχή σε υγρασία & μούχλα
- Διαστασιολογική σταθερότητα
- Ελαφριά (10,9 kg/m²) — εύκολος χειρισμός
- Άκαυστο υλικό — κατηγορία A1
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Χωρίς κυτταρίνη — υαλούφασμα 2 όψεων
- Παράγεται στην Ελλάδα από φυσική γύψο

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος πλάκας	Υαλο-ινοπλισμένη (GM-F / GM-H1)	EN 15283-1
Όψη	Υαλούφασμα (UV-ανθεκτικό)	—
Πυρήνας	Γύψος με ειδικά πρόσθετα	—
Διαστάσεις πλάκας	1200 × 2400 mm	—
Ονομαστικό πάχος	12,5 mm	—
Βάρος πλάκας	≈ 10,9 kg/m ²	—
Θερμική αγωγιμότητα λ	≈ 0,186 W/(m·K)	—
Υδαταπορρόφηση πυρήνα	≤ 5 % (GM-H1)	EN 15283-1
Έκθεση σε καιρό	Έως 12 μήνες	—
Αντίδραση στη φωτιά	A1 — άκαυστο	EN 13501-1

Η Glasroc X δεν προσθέτει στατική αντοχή· τα φορτία φέρονται από τον σκελετό. Η πυραντοχή συστήματος προκύπτει από τη συνολική κατασκευή.

ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πλάτος	+0 / -4 mm
Μήκος	+0 / -5 mm
Ορθογωνικότητα	≤ 5 mm/m
Όψη	Υαλούφασμα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΗΣΗ

Πάχος	12,5 mm
Διάσταση	1200 × 2400 mm
Άλλα μήκη	κατόπιν παραγγελίας
Χρήση	Εξωτερική / όψη

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	EN 15283-1	TDS	SDS	EPD
----	-----	------------	-----	-----	-----

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΑΛΟΣΑΝΪΔΑΣ

- Προφίλ CW / UW (SFS) σκελετός εξωτερικής τοιχοποιίας
- Glasroc X βίδες & σφραγιστική ταινία στερέωση & σφράγιση αρμών
- Πετροβάμβακας / ορυκτοβάμβακας μόνωση στο διάκενο
- Βασική στρώση + υαλόπλεγμα όταν είναι υπόβαθρο ETICS
- AQUAPANEL Outdoor εναλλακτική τσιμεντοσανίδα όψης

