

Ceresit CT 180

MW STRONG FIX • ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής πρόσφυσης ειδικά για πλάκες πετροβάμβακα (MW)

με στρώση priming πριν την κόλληση • ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες • πιστοποιημένο ETA A1/A2-s1,d0



Το **Ceresit CT 180 «MW Strong Fix»** είναι τσιμεντοειδές κονίαμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη στερέωση πλακών **πετροβάμβακα (mineral wool)** σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS. Απαιτεί στρώση **priming** πάχους 1mm πάνω στην πλάκα πριν την κύρια κόλληση, εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση στο ινώδες υπόστρωμα. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, υδρατμοδιαπερατό, με δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Ο πετροβάμβακας χρειάζεται ειδική κόλλα — όχι την κοινή κόλλα EPS/XPS. Το CT 180 είναι σχεδιασμένο για την ινώδη, «τραχιά» δομή του MW, με το επιπλέον βήμα priming που εξασφαλίζει πλήρη πρόσφυση. Μέρος του Ceresit Ceretherm Wool (Classic/Universal MW/Garage) — με πυραντίσταση A1/A2-s1,d0 εντός συστήματος. Ιδανικό συμπλήρωμα στα FIBRANgeo προϊόντα μας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στερέωση πλακών πετροβάμβακα (MW)
- Νεόδημητα & θερμικές ανακαινίσεις
- Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (ETICS)
- Ceresit Ceretherm Wool Classic / Universal MW
- Μόνωση οροφών γκαράζ
- Μηχανική εφαρμογή

4,5

κατανάλωση κόλλησης
kg/m²

1,0

κατανάλωση priming kg/m²

A1

πυραντίσταση σε Wool
Garage

ETA

09/0026 & 14/0127

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση σε ορυκτά υποστρώματα & πετροβάμβακα
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Πυραντίσταση A1 / A2-s1,d0 (εντός συστήματος)
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Υδρατμοδιαπερατό
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής
- Ηχοαπορρόφηση $\alpha_w = 0,85$ (Wool Garage)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Τσιμέντο + ορυκτά αδρανή + πρόσθετα
Φαινόμενη πυκνότητα	~1,6 kg/dm ³
Αναλογία ανάμειξης	4,75–5,25 l νερό / 25 kg
Διάρκεια ζωής μίγματος (pot life)	~1,5 ώρα
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Αντοχή σε θλίψη	20 N/mm ² (CS IV)
Αντοχή σε κάμψη	5,5 N/mm ²
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ETAG 004)	0,25 MPa
Πρόσφυση σε πετροβάμβακα (ETAG 004)	0,08 MPa
Αντίδραση στη φωτιά (Ceretherm Wool Garage)	A1
Αντίδραση στη φωτιά (Wool Classic / Universal MW)	A2-s1,d0

Τιμές κατά το Τεχνικό Φυλλάδιο Henkel (μετρήσεις σε +23°C, 50% ΣΥ). Χρώμιο VI < 2 ppm. Λείανση/μηχανική στερέωση πλακών μετά από ~3 ημέρες. Απαιτείται στρώση priming (1mm) στην πλάκα MW πριν την κύρια κόλληση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΧΡΟΝΟΙ

Στερέωση πλακών	~4,5 kg/m ²
Στρώση priming	~1,0 kg/m ²
Λωρίδα κόλλησης (άκρες)	3–4 cm
Ελάχ. κάλυψη επιφάνειας	≥ 40%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Wool Classic	09/0026
ETA Universal MW	14/0127
Συσκευασία	σακί 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 09/0026	ETA 14/0127	BBA 14/5142	TDS	SDS
----	-----	-------------	-------------	-------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Απαιτείται στρώση priming 1mm πάνω στην πλάκα MW πριν την κύρια κόλληση κατά μήκος των άκρων (λωρίδα 3–4cm) και σε 2–3 σημεία (Ø ~8cm στο κέντρο). Μηχανική στερέωση με αγκύρια μεταλλικού πυρήνα μετά τη σκλήρυνση (~3 ημέρες). Περιέχει τσιμέντο (αλκαλικό) – προστασία δέρματος/ματιών.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

