

Ceresit CT 190

MW FLEX • 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Ευέλικτο κονίαμα συγκόλλησης & οπλισμένης στρώσης ειδικά για πλάκες πετροβάμβακα (MW)

τεχνολογία Fibre Force • ανθεκτικό σε κρούσεις & ρηγματώσεις • πιστοποιημένο ETA Wool Premium



Το **Ceresit CT 190 «MW Flex»** είναι το premium κονίαμα του συστήματος Ceretherm Wool: με την τεχνολογία **Fibre Force** (ειδικός συνδυασμός ινών), κολλά πλάκες πετροβάμβακα και σχηματίζει την οπλισμένη στρώση με υαλόπλεγμα — και τα δύο με το ίδιο υλικό. Ενισχυμένη αντοχή σε κρούσεις, ρηγματώσεις και τριχοειδείς ρωγμές, με υψηλή ευκαμψία.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 180 κολλά τον πετροβάμβακα (Wool Classic). Το CT 190 κάνει κάτι παραπάνω: κολλά ΚΑΙ οπλίζει (Wool Premium) με την τεχνολογία Fibre Force — καλύτερη αντοχή σε κρούσεις και ρηγματώσεις στην επιφάνεια. Είναι η επιλογή όταν θέλεις ένα προϊόν να καλύψει και τα δύο βήματα σε πετροβάμβακα, όπως το CT 82 κάνει για EPS/XPS.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στερέωση πλακών πετροβάμβακα (MW) & λαμέλας
- Οπλισμένη στρώση σε πετροβάμβακα
- Μόνωση οροφών γκαράζ
- Νεόδμητα & θερμικές ανακαινίσεις
- Ceresit Ceretherm Wool Classic / Premium
- Μηχανική εφαρμογή

5,0

κατανάλωση κόλλησης
kg/m²

4,0

κατανάλωση οπλ. στρώσης
kg/m²

A1

πυραντίσταση σε Wool
Garage

ETA

09/0026 & 09/0037

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Fibre Force — ειδικός συνδυασμός ινών
- Ευέλικτο — ανθεκτικό σε τριχοειδείς ρωγμές
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Χαμηλή απορρόφηση νερού
- Υψηλή αντοχή σε κρούσεις
- Υψηλή πρόσφυση σε ορυκτά & πετροβάμβακα
- Πολύ υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Τσιμέντο + ορυκτά αδρανή + τροποποιητές
Φαινόμενη πυκνότητα	~1,3 kg/dm ³
Αναλογία ανάμειξης	6,5–7,0 l νερό / 25 kg
Διάρκεια ζωής μίγματος (pot life)	~1,5 ώρα
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Αντοχή σε θλίψη	≥ 20 N/mm ² (CS IV)
Απορρόφηση νερού (24h)	< 0,5 kg/m ²
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ETAG 004)	> 0,25 MPa
Πρόσφυση σε πετροβάμβακα (ETAG 004)	> 0,08 MPa
Αντίδραση στη φωτιά (Ceretherm Wool Garage)	A1
Αντίδραση στη φωτιά (Wool Classic / Wool Premium)	A2-s1,d0

Τιμές κατά το Τεχνικό Φυλλάδιο Henkel (μετρήσεις σε +23°C, 50% ΣΥ). Χρώμιο VI < 2 ppm. Λείανση/μηχανική στερέωση πλακών μετά από ~3 ημέρες. Απαιτείται στρώση priming (~1mm) πριν την οπλισμένη στρώση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΧΡΟΝΟΙ

Στερέωση πλακών	~5,0 kg/m ²
Στρώση priming	~1,0 kg/m ²
Οπλισμένη στρώση	~4,0 kg/m ²
Στρώση στοκαρίσματος	~1,0 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Wool Classic	09/0026
ETA Wool Premium	09/0037
Συσκευασία	σακί 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE

DoP

ETA 09/0026

ETA 09/0037

BBA 14/5142

TDS

SDS

Σημείωση εφαρμογής: Κόλληση με λωρίδα 3–4cm περιμετρικά + σημεία Ø~8cm (κάλυψη ≥40%) σε πετροβάμβακα εφαρμογή με οδοντωτή μυστρί (10–12mm). Μηχανική στερέωση μετά από ~3 ημέρες. Πριν την οπλισμένη στρώση, στρώση priming ~1mm στην επιφάνεια. Η οπλισμένη στρώση δεν εφαρμόζεται σε επιφάνειες με άμεση ηλιακή έκθεση· προστασία από βροχή.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

