

Ceresit CT 87

WHITE FLEXIBLE • ΓΙΑ EPS ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Λευκό ινοπλισμένο κονίαμα συγκόλλησης & οπλισμένης στρώσης — χωρίς αστάρωμα πριν τον σοβά

τεχνολογία Fibre Force • χαμηλότερη κατανάλωση/ m^2 • κατάλληλο για EPS & MW



Το **Ceresit CT 87 «White Flexible»** είναι το λευκό, ενισχυμένο με ίνες κονίαμα του συστήματος Ceretherm Premium: κολλά **EPS ΚΑΙ πετροβάμβακα** και σχηματίζει την οπλισμένη στρώση με υαλόπλεγμα — με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ανά m^2 από τα υπόλοιπα κονιάματα της σειράς. Χάρη στο λευκό χρώμα και τους οργανικούς τροποποιητές, είναι **2 σε 1**: παραλείπεται το αστάρωμα πριν την εφαρμογή διακοσμητικού σοβά.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 87 είναι η «οικονομική» επιλογή στα υλικά (χαμηλότερη κατανάλωση/ m^2) αλλά premium στην τεχνική απόδοση — λειτουργεί σε EPS ΚΑΙ πετροβάμβακα, όπως το Thermo Universal, αλλά με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται αστάρι CT 16 πριν τον σοβά όταν το χρώμα του τελικού είναι ανοιχτό. Εξοικονομεί ένα βήμα εργασίας και υλικό στο εργοτάξιο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στερέωση πλακών EPS (λευκό & graphite)
- Στερέωση πλακών πετροβάμβακα (MW)
- Οπλισμένη στρώση σε EPS & MW
- Νεόδημητα & θερμικές ανακαινίσεις
- Ceretherm Premium / Wool Premium
- Μηχανική εφαρμογή

4,0

κόλληση EPS kg/m^2
(χαμηλότερη της σειράς)

3,0

οπλισμένη σε EPS kg/m^2

2 σε 1

χωρίς αστάρωμα πριν τον σοβά

ETA

08/0308 & 09/0037

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 2 σε 1 — χωρίς αστάρωμα πριν τον σοβά
- Σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση/m²
- Υψηλή πρόσφυση σε ορυκτά, EPS & πετροβάμβακα
- Πολύ υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα
- Fibre Force — ειδικός συνδυασμός ινών
- Ανθεκτικό σε τριχοειδείς ρωγμές
- Ευέλικτο & ανθεκτικό σε κρούσεις
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Τσιμέντο + ορυκτά αδρανή + υδροφοβικά + τροποποιητές
Φαινόμενη πυκνότητα	~1,3 kg/dm ³
Αναλογία ανάμειξης	7,25–7,75 l νερό / 25 kg
Διάρκεια ζωής μίγματος (pot life)	~2 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Αντοχή σε θλίψη	≥ 9,5 N/mm ² (CS IV)
Αντοχή σε κάμψη	≥ 3,0 N/mm ²
Απορρόφηση νερού (24h)	< 0,5 kg/m ²
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ETAG 004)	> 0,25 MPa
Πρόσφυση σε EPS / πετροβάμβακα (ETAG 004)	> 0,08 MPa
Αντίδραση στη φωτιά (Ceretherm Premium)	B-s1,d0
Αντίδραση στη φωτιά (Wool Premium)	B-s2,d0

Τιμές κατά το Τεχνικό Φυλλάδιο Henkel (μετρήσεις σε +23°C, 50% ΣΥ). Πρόσφυση μεταξύ στρώσεων μετά γήρανση ≥ 0,08 MPa. Χρώμιο VI < 2 ppm. Λείανση/μηχανική στερέωση πλακών μετά από ~2 ημέρες. Σε πετροβάμβακα απαιτείται στρώση priming με το ίδιο υλικό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ

Κόλληση EPS	~4,0 kg/m ²
Κόλληση MW	~4,5 kg/m ²
Οπλισμένη στρώση σε EPS	~3,0 kg/m ²
Οπλισμένη στρώση σε MW	~4,0 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Ceretherm Premium	08/0308
ETA Wool Premium	09/0037
Συσκευασία	σακί 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 08/0308	ETA 09/0037	BBA 14/5142	TDS	SDS
----	-----	-------------	-------------	-------------	-----	-----



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

