

Ceresit CT 16

QUARTZ CONTACT · ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΟΒΑ

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης — «γέφυρα» ανάμεσα στην οπλισμένη στρώση και τον διακοσμητικό σοβά

χαμηλή απορροφητικότητα · υδρατμοδιαπερατό · συμβατό με όλα τα συστήματα Ceretherm



Το **Ceresit CT 16 «Quartz Contact»** είναι έτοιμο προς χρήση αστάρι διασποράς με χαλαζιακά αδρανή, που εφαρμόζεται ανάμεσα στην οπλισμένη στρώση και τον διακοσμητικό σοβά. Μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα της επιφάνειας — προστατεύοντας από κηλίδες και ανομοιόμορφο στέγνωμα — ενώ η τραχιά υφή του «αγκιστρώνει» μηχανικά τον σοβά, ενισχύοντας ολόκληρο το σύστημα.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 16 δεν είναι απλό αστάρι — είναι το κρίσιμο κρίκος που κάνει τον διακοσμητικό σοβά να «κρατήσει» σωστά πάνω στην οπλισμένη στρώση. Χρωματίζεται στην απόχρωση του τελικού σοβά, ώστε τυχόν μικρές γρατζουνιές να μην αποκαλύπτουν λευκή βάση. Είναι οριζόντιο προϊόν — χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα Ceretherm (Popular, Premium, Impactum, Visage, Wool), ανεξαρτήτως ποια κόλλα/κονίαμα προηγήθηκε.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αστάρωμα πριν διακοσμητικό σοβά ETICS
- Μοριοσανίδες / chipboards
- Πάνω σε οπλισμένη στρώση (CT 82/87/100/190)
- Παλιές, ανθεκτικές βαφές
- Γυψοσανίδες & γυψοσοβάδες (εσωτερικά)
- Όλα τα συστήματα Ceresit Ceretherm

0,3–0,5

κατανάλωση kg/m²

3h

χρόνος στεγνώματος

1

στρώση με ρολό/πινέλο

6+

συμβατά συστήματα Ceretherm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολότερη εφαρμογή διακοσμητικού σοβά
- Υδατοστεγές & υδρατμοδιαπερατό
- Τραχιά υφή — «αγκιστρώνει» τον σοβά
- Έτοιμο προς χρήση
- Υψηλότερη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Υψηλή καλυπτικότητα (opacity)
- Χρωματίζεται στην απόχρωση του σοβά
- Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά συνθετικών ρητινών + ορυκτά αδρανή
Πυκνότητα	~1,5 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Υγρασία εφαρμογής	< 80%
Χρόνος στεγνώματος	~3 ώρες
Κατανάλωση	0,2–0,35 l/m ² (0,3–0,5 kg/m ²)

Τιμές κατά το Τεχνικό Φυλλάδιο Henkel (μετρήσεις σε +23°C, 50% ΣΥ). Δεν αραιώνεται με νερό. Απορροφητικά υποστρώματα (γυψοσοβάς, μοριοσανίδες) χρειάζονται πρώτα αστάρι CT 17 και ξήρανση ~2 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συσκευασία	κάδος 5 / 15 kg
Αποθήκευση	12 μήνες
Συνθήκες	δροσερός χώρος, προστασία παγετού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

BBA Certificate	14/5142
Irish Agrément	09/0340
ETA Ceretherm	Popular, Classic, Visage κ.ά.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Σημείωση εφαρμογής: Μία ομοιόμορφη στρώση με ρολό/πινέλο, χωρίς αραίωση. Επιφάνεια στεγνή, καθαρή, χωρίς λίπη/σκόνη. Προστασία από παγετό & άμεση ηλιακή ακτινοβολία στη συσκευασία.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

