

Ceresit CT 79

ELASTOMERIC IMPACTUM · ΥΦΗ «ΒΟΤΣΑΛΟ» 1,5mm

Εξαιρετικά ελαστομερής διακοσμητικός σοβάς — αντοχή σε κρούση κατηγορίας I (ETAG 004)

ίνες άνθρακα/υάλου/πολυακρυλαμιδίου · self-cleaning · κατάλληλο για έντονα σκούρα χρώματα



Το **Ceresit CT 79 «Elastomeric Impactum»** είναι έτοιμος προς χρήση διακοσμητικός σοβάς υφής «βότσαλο» 1,5mm, ενισχυμένος με συνδυασμό ινών άνθρακα, υάλου και πολυακρυλαμιδίου. Διατηρεί την ελαστικότητά του σε πολύ ευρύτερο εύρος θερμοκρασιών από τους παραδοσιακούς ακρυλικούς σοβάδες, γεφυρώνει θερμικές ρωγμές και είναι self-cleaning — υψηλή αντοχή σε ρύπανση, μύκητες, άλγη.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 79 είναι ο τελικός σοβάς του συστήματος Impactum — ολοκληρώνει το CT 100 (οπλισμένη στρώση) σε ζώνες υψηλής φθοράς. Μοναδικό πλεονέκτημα: αντέχει σε έντονα σκούρα χρώματα (Intense) όπου οι παραδοσιακοί σοβάδες περιορίζονται λόγω θερμικής διαστολής. Πάνω σε CT 87/CT 100 δεν χρειάζεται ενδιάμεσο αστάρι CT 16 — πάνω σε CT 85/ZU όμως χρειάζεται.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τελική στρώση σε EPS & πετροβάμβακα (ETICS)
- Έντονα σκούρα χρώματα (Intense)
- Ποδιές κτιρίων, εισόδους, πάρκινγκ
- Ceresit Ceretherm Impactum
- Γειτονικές ζώνες παιδικών χαρών
- Μηχανική εφαρμογή

I

κατηγορία αντοχής κρούσης (ETAG 004)

1,5mm

κόκκος υφής «βότσαλο»

2,3–2,5

κατανάλωση kg/m²

ETA

13/0086 Impactum

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ελαστικό — ευρύ εύρος θερμοκρασιών
- Γεφυρώνει θερμικές ρωγμές
- Ανθεκτικό σε μύκητες, άλγη, μούχλα
- Πλήρης παλέτα Ceresit Colours of Nature
- Ίνες άνθρακα, υάλου & πολυακρυλαμιδίου
- Self-cleaning — υψηλή αντοχή σε ρύπανση
- Σταθερό χρώμα — κατάλληλο για σκούρες αποχρώσεις
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Ελαστομερής διασπορά + ίνες + σιλικονούχοι τροποποιητές
Πυκνότητα	~1,75 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Χρόνος επιδερμίδας	~15 λεπτά
Απορρόφηση νερού (24h)	< 0,5 kg/m ²
Πρόσφυση	0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,61 W/(m·K)
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία I
Αντίδραση στη φωτιά (Ceretherm Impactum)	B-s2,d0

Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Αντοχή στη βροχή μετά από 24–48h (ανάλογα θερμοκρασία). Πάνω σε CT 85/ZU απαιτείται προηγουμένως αστάρι CT 16· πάνω σε CT 87/CT 100 όχι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΥΦΗ

Κατανάλωση	2,3–2,5 kg/m ²
Μέγεθος κόκκου	1,5 mm
Υφή	«βότσαλο» (kamyczek)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Ceretherm Impactum	13/0086
ETA άλλων συστημάτων	Popular, Classic, Premium, Wool
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή στο πάχος του κόκκου με ανοξείδωτη σπάτουλα, ομοιόμορφη υφή με κυκλικές κινήσεις πλαστικής πατούρας. Όχι σε τοίχους με έντονο ήλιο· προστασία σκαλωσιάς μέχρι να στεγνώσει.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

