

Ceresit CT 60

ACRYLIC ELASTIC · ΥΦΗ «ΒΟΤΣΑΛΟ» 1,5 / 2,0 / 2,5mm

Ελαστικός ακρυλικός διακοσμητικός σοβάς με BioProtect — συμβατός με σχεδόν όλα τα συστήματα Ceretherm

αντοχή σε μύκητες/άλγη/μούχλα · υδρατμοδιαπερατός · 3 κοκκομετρίες



Το **Ceresit CT 60 «Acrylic Elastic»** είναι έτοιμος προς χρήση ακρυλικός διακοσμητικός σοβάς με υφή «βότσαλο», διαθέσιμος σε τρεις κοκκομετρίες (1,5, 2,0, 2,5mm). Με τη φόρμουλα **BioProtect**, προστατεύεται από μύκητες, άλγη και μούχλα, ενώ παραμένει ελαστικός και υδρατμοδιαπερατός. Είναι ο πλέον διαδεδομένος τελικός σοβάς στα συστήματα Ceresit Ceretherm.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 60 είναι η «βασική επιλογή αναφοράς»: έχει ETA πιστοποίηση σε σχεδόν όλα τα συστήματα Ceretherm (Popular, Classic, Premium, Impactum, Wool Classic/Premium, Universal EPS/XPS/MW) — δουλεύει σε οποιοδήποτε σύστημα έχεις ήδη επιλέξει, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις σοβά. Για έντονα σκούρα χρώματα σε μεγάλες επιφάνειες, προτιμήστε το πιο εξειδικευμένο CT 79.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τελική στρώση σε EPS & πετροβάμβακα (ETICS)
- Νεόδομητα & θερμικές ανακαινίσεις
- Παραδοσιακοί σοβάδες & σκυρόδεμα
- Σχεδόν όλα τα συστήματα Ceresit Ceretherm
- Γυψοσανίδες, μοριοσανίδες (εσωτερικά)
- Μηχανική εφαρμογή

9

συστήματα Ceretherm με ETA

3

κοκκομετρίες: 1,5/2,0/2,5mm

2,5–4,0

κατανάλωση kg/m² (ανά κόκκο)

18

μήνες διάρκεια ζωής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαστικός — απορροφά μικροκινήσεις υποστρώματος
- Χαμηλή απορρόφηση νερού
- Υδρατμοδιαπερατός
- Πλήρης παλέτα Ceresit Colours of Nature
- BioProtect — αντοχή σε μύκητες/άλγη/μούχλα
- Ανθεκτικός σε καιρικές συνθήκες & φθορές
- Σταθερότητα χρώματος
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά ρητινών + ορυκτά & χρωστικά πληρωτικά
Πυκνότητα	1,6 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Ανοικτός χρόνος	~15 λεπτά
Αντοχή στη βροχή	~24 ώρες
Πρόσφυση	0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,61 W/(m·K)
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία I ή II (ανά σύστημα)
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0 έως B-s2,d0 (ανά σύστημα)

Τιμές στους +20°C, 60% ΣΥ (ή +23°C/50% όπου σημειώνεται). Δεν εφαρμόζεται σε τοίχους με άμεσο ήλιο. Σε έντονα σκούρα χρώματα, περιορισμός σε μικρές επιφάνειες (π.χ. αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΟΚΚΟ

Κόκκος 1,5mm	~2,5 kg/m ²
Κόκκος 2,0mm	3,1–3,3 kg/m ²
Κόκκος 2,5mm	3,8–4,0 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA συστήματα Ceretherm	9 συστήματα (βλ. 5)
BBA Certificate	14/5142
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	18 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	BBA 14/5142	Irish Agrément	TDS	SDS
----	-----	-------------	----------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή στο πάχος κόκκου με ανοξείδωτη σπάτουλα, διαμόρφωση με κυκλικές κινήσεις πλαστικής πατούρας. Πάνω σε CT 85/CT 190/ΖΥ χρειάζεται αστάρι CT 16 (ηλικία >3 ημέρες)· πάνω σε CT 87 (>2 ημέρες) επίσης με CT 16.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

