

Ceresit CT 74

SILICONE SELF CLEAN • DOUBLE DRY TECHNOLOGY

Σιλικονούχος διακοσμητικός σοβάς με ενισχυμένο self-cleaning & υψηλή υδρατμοπερατότητα

Fibre Force • BioProtect • 62% ανακυκλωμένο πλαστικό συσκευασίας



Το **Ceresit CT 74 «Silicone Self Clean»** είναι σιλικονο-ακρυλικός διακοσμητικός σοβάς με υφή «βότσαλο», ενισχυμένος με **Fibre Force**. Η τεχνολογία **Double Dry** συνδυάζει πολύ χαμηλή απορρόφηση νερού με υψηλή υδρατμοπερατότητα (κατηγορία V1) — η πρόσωση στεγνώνει γρηγορότερα και «αναπνέει» καλύτερα, μειώνοντας τη συσσώρευση ρύπων και τη βιολογική μόλυνση.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 74 είναι το ενδιάμεσο tier ανάμεσα στο βασικό CT 60 (ακρυλικό) και τα κορυφαία σιλικατο-σιλικονούχα. Η κατηγορία V1 υδρατμοπερατότητας (έναντι V2 του CT 60) σημαίνει καλύτερη «αναπνοή» του τοίχου — σημαντικό σε προσόψεις με υγρασία ή σε ψυχρά κλίματα. Ίδια οικογένεια ETA με το CT 60 (9 συστήματα), οπότε η αναβάθμιση δεν αλλάζει τίποτα άλλο στο σύστημα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Τελική στρώση σε EPS & πετροβάμβακα (ETICS)
- Ανακαινίσεις παλαιών προσόψεων
- Προσόψεις με απαίτηση υψηλής «αναπνοής»
- 9 συστήματα Ceresit Ceretherm
- Παραδοσιακοί σοβάδες & σκυρόδεμα
- Μηχανική εφαρμογή

V1

κατηγορία
υδρατμοπερατότητας
(Double Dry)

3

κοκκομετρίες: 1,5/2,0/2,5mm

2,1–4,0

κατανάλωση kg/m² (ανά
κόκκο)

62%

ανακυκλωμένο πλαστικό
συσκευασίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έντονα self-cleaning — αντοχή σε ρύπους
- Double Dry — πολύ χαμηλή απορρόφηση + υψηλή διαπνοή
- Υψηλή αντοχή σε καιρικές συνθήκες
- Υψηλή σταθερότητα χρώματος
- Fibre Force — ενισχυμένη αντοχή & ευκαμψία
- Υδρόφοβο
- BioProtect — αντοχή σε μύκητες/άλγη/μούχλα
- Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά σιλικόνης + ακρυλικών ρητινών
Πυκνότητα	1,7 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Ανοικτός χρόνος	~15 λεπτά
Αντοχή στη βροχή	24–48 ώρες (ανάλογα θερμοκρασία)
Υδρατμοπερατότητα	Κατηγορία V1, Sd<0,14m (Double Dry)
Πρόσφυση	0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,61 W/(m·K)
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία I ή II (ανά σύστημα)
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0 έως B-s2,d0 (ανά σύστημα)

Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Δεν εφαρμόζεται σε τοίχους με άμεσο ήλιο· προστασία από βροχή μέχρι πλήρη ξήρανση. Πάνω σε CT 80/CT 85/CT 190/ZU (>3 ημέρες) ή CT 87 (>2 ημέρες) απαιτείται προηγούμενος αστάρι CT 16.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΟΚΚΟ

Κόκκος 1,5mm	2,1–2,5 kg/m ²
Κόκκος 2,0mm	3,1–3,4 kg/m ²
Κόκκος 2,5mm	3,8–4,0 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA συστήματα Ceretherm	9 συστήματα
BBA Certificate	14/5142
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	BBA 14/5142	Irish Agrément	TDS	SDS
----	-----	-------------	----------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή στο πάχος κόκκου με ανοξείδωτη σπάτουλα, διαμόρφωση με κυκλικές κινήσεις πλαστικής πατούρας, χωρίς ψεκασμό με νερό. Εργασία «wet on wet» χωρίς διακοπές σε μία επιφάνεια.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

