

Ceresit CT 76

SOLAR PROTECT • UV PROTECT TECHNOLOGY

Σιλικό-ελαστομερής σοβάς με «self-healing» μικρορωγμών — για έντονα & σκούρα χρώματα προσόψεων

σταθερότητα χρώματος στον ήλιο • self-cleaning • κοκκομετρίες 1,5 & 2,0mm



Το **Ceresit CT 76 «Solar Protect»** είναι σιλικό-ελαστομερής διακοσμητικός σοβάς με την τεχνολογία **UV Protect**: φωτοσταθεροποιητές (UV absorbers) που «δεσμεύουν» τις ελεύθερες ρίζες πριν καταστρέψουν τους πολυμερικούς δεσμούς του χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι «self-healing» επιφανειακών μικρορωγμών και εξαιρετική σταθερότητα χρώματος με τον χρόνο — ακόμη και σε έντονα σκούρες αποχρώσεις.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 76 είναι η απάντηση στο πιο συχνό πρόβλημα σκούρων προσόψεων: ρωγμές λόγω θερμικής διαστολής και ξεθώριασμα χρώματος από την ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστάται χρήση με τιμή ανάκλασης φωτός HBW ≥ 15 · για ακόμη πιο σκούρες αποχρώσεις (HBW < 15) χρειάζεται τεχνική συνεννόηση. Ταιριάζει απόλυτα με νησιωτικές/παράκτιες προσόψεις υψηλής ηλιοφάνειας.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προσόψεις με έντονα/σκούρα χρώματα
- Χωρίσματα με απαίτηση υψηλής διαπερατότητας
- Νησιωτικές & παράκτιες προσόψεις υψηλής ηλιοφάνειας
- 5 συστήματα Ceresit Ceretherm
- Τελική στρώση σε EPS & πετροβάμβακα (ETICS)
- Γυψοσανίδες/μοριοσανίδες (εσωτερικά)

UV

Protect Technology — self-healing

≥ 15

συνιστώμενη τιμή ανάκλασης HBW

2,1–3,4

κατανάλωση kg/m² (1,5/2,0mm)

18

μήνες διάρκεια ζωής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Υψηλή σταθερότητα χρώματος
- Ελαστικό & ανθεκτικό σε κρούσεις
- Ευρύτατη παλέτα Colours of Nature & Intense
- «Self-healing» επιφανειακών μικρορωγμών
- Self-cleaning — αντοχή σε ρύπανση
- Πολύ χαμηλή απορρόφηση + υψηλή διαπνοή
- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής (18 μήνες)

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά σιλικόνης + ακρυλικών ρητινών
Πυκνότητα	1,7 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +25°C
Χρόνος στεγνώματος	~15 λεπτά
Αντοχή στη βροχή	24–48 ώρες (ανάλογα θερμοκρασία)
Υδρατμοπερατότητα	Κατηγορία VI (EN 15824)
Πρόσφυση	0,6 MPa
Θερμική αγωγιμότητα λ	0,61 W/(m·K)
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία II
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1,d0 / A2-s1,d0 (Universal MW)

Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Συνιστάται τιμή ανάκλασης φωτός HBW ≥15 — για HBW <15 απαιτείται τεχνική συνεννόηση με Ceresit. Δεν εφαρμόζεται σε τοίχους με άμεσο ήλιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΟΚΚΟ

Κόκκος 1,5mm	2,1–2,5 kg/m ²
Κόκκος 2,0mm	3,1–3,4 kg/m ²

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA συστήματα Ceretherm	5 συστήματα
Συσκευασία	κουβάς 25 kg
Αποθήκευση	18 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 08/0309	ETA 09/0014	TDS	SDS
----	-----	-------------	-------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Εφαρμογή στο πάχος κόκκου, διαμόρφωση με κυκλικές κινήσεις πλαστικής πατούρας, χωρίς ψεκασμό νερού. Πάνω σε CT 80/CT 85/CT 190/ZU/Thermo Universal (>3 ημέρες) απαιτείται αστάρι CT 16.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

