

Ceresit CT 760

VISAGE ARCHITECTURAL CONCRETE

Διακοσμητικός σοβάς όψης αρχιτεκτονικού μπετόν — 5 τεχνικές υφής, 3 αποχρώσεις γκρι

έτοιμος προς χρήση · βαμμένος στη μάζα · ξυλότυπος, honeycombing, κύμα, βροχή



Το **Ceresit CT 760 Visage «Architectural Concrete»** είναι έτοιμος προς χρήση διακοσμητικός σοβάς που αναπαράγει την όψη ακατέργαστου αρχιτεκτονικού μπετόν — ξυλότυπο, honeycombing, υφή κύματος ή βροχής — σε τρεις αποχρώσεις γκρι, βαμμένο στη μάζα. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ανοξειδωτη σπάτουλα, με την τελική υφή να διαμορφώνεται χειροτεχνικά ανάλογα με την επιθυμητή αισθητική.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το CT 760 είναι προϊόν σχεδιασμού, όχι τεχνικής απόδοσης — η αξία του είναι αισθητική και απαιτεί έμπειρο εφαρμοστή. Πέντε τεχνικές υφής (Ice, Lake, Rain, Storm, Concrete slab) δίνουν διαφορετικό αποτέλεσμα όψης μπετόν. Μέρος του συστήματος Ceresit Ceretherm Visage (ETA 11/0395) — διαφορετική οικογένεια πιστοποίησης από τα τεχνικά tier CT 60/74/174.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΦΗΣ

- Ice — υφή κύματος, καμένη απόχρωση
- Storm — ακανόνιστη υφή, δύο χρώματα
- Lake — χαρακωτή υφή με βούρτσα
- Concrete Slab — ξυλότυπος & honeycombing
- Rain — κανονική υφή με ρολό
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

5

τεχνικές υφής όψης μπετόν

3

αποχρώσεις γκρι (βαμμένο στη μάζα)

2

στρώσεις εφαρμογής (1–2mm η καθεμία)

Visage

ETA 11/0395

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο προς χρήση — μονοσυστατικό
- Λεπτόκοκκο — καθαρές λεπτομέρειες υφής
- Ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες
- Ευρύ φάσμα τεχνικών & υφών
- Βαμμένο στη μάζα — 3 αποχρώσεις γκρι
- Ευέλικτο — ανθεκτικό σε γρατζουνιές & φθορές
- Εύκολη εφαρμογή για έμπειρο εφαρμοστή
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
Σύσταση	Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών + ορυκτά πληρωτικά
Πυκνότητα	~1,0 kg/dm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής	+10°C έως +25°C
Χρόνος στεγνώματος	~15 λεπτά
Αντοχή στη βροχή	~24 ώρες
Πλήρης αντοχή στο νερό	3 ημέρες μετά την εφαρμογή
Υδρατμοπερατότητα	Κατηγορία V2 (EN 15824) / Sd≤1,0m (ETAG 004)
Πρόσφυση	0,6 MPa
Αντοχή σε κρούση (ETAG 004)	Κατηγορία III
Αντίδραση στη φωτιά	B-s1,d0 (Ceretherm Visage)

Τιμές στους +23°C, 50% ΣΥ. Πάχος στρώσης 1–2mm ανά στρώση (σύνολο 2 στρώσεων: 2–4mm). Όχι σε τοίχους με έντονο ήλιο/άνεμο· προστασία σκαλωσιών μέχρι πλήρη ξήρανση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατανάλωση	~0,9–1,1 kg/m ² ανά mm πάχους
Πάχος στρώσης βάσης	1,0–1,5mm
Πάχος υφής	1,0–2,0mm

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ETA Ceretherm Visage	11/0395
Συσκευασία	κουβάς 20 kg
Αποθήκευση	12 μήνες

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

CE	DoP	ETA 11/0395	TDS	SDS
----	-----	-------------	-----	-----

Σημείωση εφαρμογής: Πάνω σε οπλισμένη στρώση CT 85 (>3 ημέρες) απαιτείται αστάρι CT 16. 16ια παρτίδα παραγωγής σε κάθε επιφάνεια (αποφυγή χρωματικών αποκλίσεων). Απαιτείται έμπειρος εφαρμοστής για ομοιόμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.



Ζητήστε Προσφορά · τεχνική υποστήριξη επιλογής & εφαρμογής

argynet.gr · +30 6943905992 · info@argynet.gr

