

ESHACOAT No2

Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή — καθαροί άσφαλτοι, νερού βάσης

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Το ESHACOAT No2 είναι επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα από μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Με την εξάτμιση του υδατικού μέσου διασποράς μετά την εφαρμογή, σχηματίζεται συνεχής στεγανωτικός υμένας. Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, πολυστερίνη, πολυουρεθάνη, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Ένα οικονομικό, ευέλικτο γαλάκτωμα σαν το ESHACOAT No2 δεν είναι μόνο στεγανωτικό — είναι και εργαλείο συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών και αναζωογόνησης παλαιών ασφαλτικών επιφανειών. Στην ARGYNET το προτείνουμε ως λύση συστήματος, όχι ως μεμονωμένο προϊόν.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγάνωση δωμάτων πριν την κεραμοσκεπή
- Κόλληση θερμομονωτικών πλακών (EPS/XPS)
- Προστασία τοιχίων & θεμελίων πριν την επιχωμάτωση
- Εφαρμογές οδοποιίας — στεγάνωση οχετών
- Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων
- Οριζόντιες & κατακόρυφες επιφάνειες σκυροδέματος

0,4-0,6

kg/m² ανά στρώση

18 / 220

kg δοχείο / βαρέλι

8

Συμβατά υλικά υποστρώματος

Νερού

Βάσης, ευκολία εφαρμογής

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μίγμα καθαρών ασφάλτων & επιλεγμένων αδρανών
- Συμβατό με σκυρόδεμα, πολυστερίνη, πολυουρεθάνη, μέταλλο
- Κατάλληλο για αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών επιφανειών
- Διατίθεται σε δοχείο 18kg ή βαρέλι 220kg ανάλογα με την κλίμακα έργου
- Σχηματίζει συνεχή στεγανωτικό υμένα μετά το στέγνωμα
- Επίσης συμβατό με τούβλο, λίθο, ξύλο, γυψοσανίδα
- Χρησιμοποιείται & ως συγκολλητικό θερμομονωτικών πλακών
- Εφαρμόζεται σε οριζόντιες & κατακόρυφες επιφάνειες

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Ασφαλτικό γαλάκτωμα με αδρανή (νερού)	—
Μορφή	Παχύρρευστο υγρό	—
Κατανάλωση ανά στρώση	0,4 - 0,6 kg/m ²	—
Αραίωση 1ης στρώσης (αστάρωμα)	≈ 50% με νερό	—
Αραίωση επόμενων στρώσεων	έως 30% με νερό	—
Συμβατότητα υποστρώματος	Σκυρόδεμα, πολυστερίνη, PU, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα	—
Συσκευασία	18 kg δοχείο ή 220 kg βαρέλι	—
Χρήση	Στεγάνωση, αναζωογόνηση ασφαλτικού, κόλληση μονωτικών πλακών	—

Οι ενδεικτικές καταναλώσεις ανά εφαρμογή προέρχονται από στοιχεία διανομένων ESHA. Για το πλήρες TDS απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή	Ενδεικτική συνολική κατανάλωση
Στεγανοποίηση δωματίων	≈ 3,6 kg/m ²
Προστασία / στεγάνωση τοιχίων	≈ 1,5 kg/m ²
Κόλληση θερμομονωτικών πλακών	≈ 0,7 kg/m ²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφαρμόζεται εν ψυχρώ σε στεγνή, καθαρή επιφάνεια χωρίς σαθρά υλικά ή σκόνες, σε 2 ή περισσότερες σταυρωτές στρώσεις. Διατίθεται σε **δοχείο 18 kg** ή **βαρέλι 220 kg** ανάλογα με την κλίμακα του έργου.

ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΙ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

18/220 KG

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **ESHATOPRIMER** Ασφαλτικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης — προηγείται του γαλακτώματος
- **ESHADIEN ULTRAWHITE SBS 20** Ασφαλτική μεμβράνη SBS, cool-roof λευκή επιφάνεια
- **ESHAFIN SBS 10** Ελαστομέρες ασφαλτόπανο SBS, γενικής στεγανοποίησης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- **ESHADESMOLAST 1C** Πολυουρεθανική υγρή στεγανωτική μεμβράνη
- **ESHA ACRYCOAT** Ακρυλικό λευκό στεγανωτικό, cool-roof
- **ESHANHYBRID** Ελαστομέρες υβριδικό στεγανωτικό

