

ESHADIEN (SBS-20°C)

Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, οπλισμός πολυεστέρα — CE κατά EN 13707/13969

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Η ESHADIEN παράγεται από ειδική ασφαλτο τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS), που προσδίδουν εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C). Ο συνδυασμός οπλισμού, άνω επικάλυψης και βάρους καθορίζει την εφαρμογή — από δώματα και υπόγεια έως γέφυρες και δεξαμενές.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η ESHADIEN δεν είναι ένα προϊόν — είναι μια οικογένεια επιλογών οπλισμού/επικάλυψης/βάρους. Η σωστή επιλογή συνδυασμού καθορίζει αν η μεμβράνη θα κρατήσει 10 ή 25 χρόνια στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Ζητήστε μας τον συνδυασμό που ταιριάζει στο έργο σας πριν την παραγγελία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση επίπεδων & κεκλιμένων δωμάτων
- Γέφυρες & καταστρώματα χώρων στάθμευσης
- Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
- Δεξαμενές & κανάλια
- Υπόγειες κατασκευές & θεμελιώσεις (ESHADIEN GEO)
- Φράγμα υδρατμών, ραδονίου & H/M ακτινοβολίας (Sandwich / P-AL)

-20°C

Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία

4,0-6,0

kg/m² ανάλογα με επικάλυψη

CE

EN 13707 / EN 13969

EPD

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- SBS τροποποίηση — ελαστικότητα ακόμη & στους -20°C
- Οπλισμός πολυεστέρα υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας
- Παραλλαγή GEO με ενσωματωμένο γεωύφασμα για υπόγεια
- Παραλλαγή P-AL — αντανakλαστικό αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας
- Βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά
- 6 συνδυασμοί οπλισμού/επικάλυψης για κάθε εφαρμογή
- Παραλλαγή Sandwich — φράγμα ραδονίου & H/M ακτινοβολίας
- Πιστοποιημένη CE, με διαθέσιμο EPD

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Άσφαλτος τροποποιημένη με SBS (ελαστομερής)	—
Οπλισμός (τυπικό)	Πολυεστέρας υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας	—
Άνω επικάλυψη — επιλογές	Πολυαιθυλένιο / ψηφίδα γκριζοπράσινη / ψηφίδα λευκή / αλουμίνιο 60μ / λευκό πολυμερές φύλλο	—
Βάρος	3,0 - 6,0 kg/m ² ανάλογα με τον συνδυασμό	—
Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία	Έως -20°C	—
Πρότυπο δώματος	EN 13707	CE
Πρότυπο υπογείων	EN 13969	CE
Αριθμός πιστοποίησης CE	No.1020-CPR-010021423	—
Περιβαλλοντική δήλωση	EPD διαθέσιμο	—

Πλήρη πιστοποιητικά (CE, EPD) διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Πωλήσεων ESHA. Για επιλογή συγκεκριμένου συνδυασμού οπλισμού/επικάλυψης/βάρους απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Άνω επικάλυψη	Βάρος (kg/m ²)
Πολυαιθυλένιο	4,0 - 5,0
Ψηφίδα (γκριζοπράσινη / λευκή)	4,0 - 6,0
Αλουμίνιο 60μ (ανακλαστικό)	3,5 - 4,0
Sandwich (υαλόπλεγμα-αλουμίνιο)	3,0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διατίθεται σε **6 συνδυασμούς** οπλισμού, άνω επικάλυψης και βάρους. Ειδικές παραλλαγές: **ESHADIEN GEO** (ενσωματωμένο γεωύφασμα, για υπόγεια), **ESHADIEN Sandwich** (φράγμα ραδονίου/H-M ακτινοβολίας) και **ESHADIEN P-AL** (αντανakλαστικό αλουμίνιο).

CE · EN 13707/13969

SBS ΕΩΣ -20°C

EPD

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- ESHATOPRIMER** Ασφαλικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης
- ESHALAC 50S** Ασφαλικό βερνίκι — αστάρωμα παρειών αρμών πριν τη μαστίχη
- ESHASEALER No1** Ασφαλική μαστίχη σφράγισης δευτερευόντων αρμών

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

- ESHAFIN SBS-10°C** Ελαστομερές ασφαλτόπανο, γενικής στεγανοποίησης
- ESHACOAT 6S** Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, γεφύρωση ρωγμών

