

ESHAELASTAN (SBS-15°C)

Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, οπλισμός πολυεστέρα — CE κατά EN 13707/13969

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Η ESHAELASTAN παράγεται από ειδική ασφαλτο τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS), με εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και στους -15°C. Ο κατάλληλος συνδυασμός οπλισμού, επικάλυψης & βάρους καλύπτει δώματα, μεταλλικές στέγες, γέφυρες και δεξαμενές.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Ίδια τεχνολογία SBS με την ESHADIEN, μικρότερο εύρος αντοχής στο κρύο (-15°C). Καλή επιλογή κόστους/απόδοσης για τυπικά δώματα σε ήπιο κλίμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση επίπεδων & κεκλιμένων δωμάτων
- Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
- Επισκευές στεγάνωσης
- Γέφυρες & καταστρώματα χώρων στάθμευσης
- Δεξαμενές & κανάλια
- Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHAELASTAN P-AL)

-15°C

Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία

4,5-5,0 CE

kg/m² (ψηφίδα, τυπικές διαστάσεις)

CE

EN 13707 / EN 13969

SBS

Θερμοπλαστική ελαστομερής τροποποίηση

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- SBS τροποποίηση — ελαστικότητα έως -15°C
- Οπλισμός πολυεστέρας
- Ίδιο πιστοποιητικό CE με την ESHADIEN (No.1020-CPR-010021423)
- Καλή σχέση κόστους/απόδοσης για τυπικά δώματα
- Βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά
- Πιστοποιημένη CE κατά EN 13707 (δώματα) / EN 13969 (υπόγεια)
- Παραλλαγή P-AL — φράγμα H/M ακτινοβολίας
- Μέρος ευρύτερης γκάμας ESHA SBS/APP μεμβρανών

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Ασφαλτος τροποποιημένη με SBS (ελαστομερής)	—
Οπλισμός	Πολυεστέρας	—
Ανω επικάλυψη (τυπική)	Ψηφίδα οрукτής προέλευσης (γκρι)	—
Βάρος	4,5 - 5,0 kg/m ² (ψηφίδα)	—
Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία	Έως -15°C	—
Πρότυπο δώματος	EN 13707	CE
Πρότυπο υπογείων	EN 13969	CE
Αριθμός πιστοποίησης CE	No.1020-CPR-010021423	—

Πλήρη πιστοποιητικά (CE) διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Πωλήσεων ESHA. Για επιλογή συγκεκριμένου βάρους/επικάλυψης απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μεμβράνη	Ελαστικότητα χαμηλής θερμοκρασίας
ESHAELASTAN (SBS-15°C)	Έως -15°C
ESHADIEN (SBS-20°C)	Έως -20°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδια οικογένεια πιστοποίησης CE με την ESHADIEN (No.1020-CPR-010021423), με ελαφρώς πιο περιορισμένο εύρος ελαστικότητας στο κρύο. Ειδική παραλλαγή **ESHAELASTAN P-AL** με άνω επικάλυψη αλουμινίου υψηλής ανακλαστικότητας για φράγμα H/M ακτινοβολίας.

CE · EN 13707/13969

SBS ΕΩΣ -15°C

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΨΗΦΙΔΑ 4,5-5,0KG/M²

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- ESHATOPRIMER** Ασφαλικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης
- ESHALAC 50S** Ασφαλικό βερνίκι — αστάρωμα παρειών αρμών πριν τη μαστίχη
- ESHASEALER No1** Ασφαλική μαστίχη σφράγισης δευτερευόντων αρμών

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ SBS & ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

- ESHADIEN (SBS-20°C)** Ελαστομερής μεμβράνη υψηλότερης αντοχής στο κρύο (-20°C)
- ESHACOAT 6S** Ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα, γεφύρωση ρωγμών

