

ESHAFIN (SBS-10°C)

Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, οπλισμός πολυεστέρα — CE κατά EN 13707/13969

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Βιομηχανία ασφαλτικών, χημικών & μονωτικών προϊόντων



Η ESHAFIN παράγεται από ειδική ασφαλτο τροποποιημένη με SBS, με καλή ελαστικότητα έως -10°C. Είναι η βασική επιλογή της γκάμας SBS της ESHA για γενική στεγανοποίηση δωμάτων, μεταλλικών στεγών, γεφυρών και δεξαμενών.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Η ESHAFIN καλύπτει τη βάση της γκάμας SBS — για τυπικά δώματα χωρίς ακραίες απαιτήσεις ψύχους είναι η πιο οικονομική επιλογή. Όπου χρειάζεται μεγαλύτερη αντοχή στο κρύο, προτείνετε ESHAELASTAN (-15°C) ή ESHADIEN (-20°C).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση επίπεδων & κεκλιμένων δωμάτων
- Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών
- Επισκευές στεγάνωσης
- Γέφυρες & καταστρώματα χώρων στάθμευσης
- Δεξαμενές & κανάλια
- Φράγμα ραδονίου & H/M ακτινοβολίας (Sandwich / P-AL)

-10°C

Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία

4,0-6,0

kg/m² ανάλογα με επικάλυψη

CE

EN 13707 / EN 13969

SBS

Θερμοπλαστική ελαστομερής τροποποίηση

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- SBS τροποποίηση — ελαστικότητα έως -10°C
- Οπλισμός πολυεστέρα
- Παραλλαγή Sandwich — φράγμα ραδονίου & H/M ακτινοβολίας
- Ίδιο πιστοποιητικό CE με ESHADIEN & ESHAELASTAN
- Βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά
- Βασική & πιο οικονομική επιλογή της γκάμας SBS
- Παραλλαγή P-AL — αντανάκλαστικό αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας
- Επιλογές βάρους 4,0–6,0 kg/m² ανάλογα με επικάλυψη

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση	Ασφαλτος τροποποιημένη με SBS (ελαστομερής)	—
Οπλισμός	Πολυεστέρας	—
Ανω επικάλυψη — επιλογές	Ψηφίδα γκριζοπράσινη / λευκή / αλουμίνιο 60μ ανακλαστικό	—
Βάρος	4,0 - 6,0 kg/m ² ανάλογα με τον συνδυασμό	—
Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία	Έως -10°C	—
Πρότυπο δώματος	EN 13707	CE
Πρότυπο υπογείων	EN 13969	CE
Αριθμός πιστοποίησης CE	No.1020-CPR-010021423	—

Πλήρη πιστοποιητικά (CE) διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Πωλήσεων ESHA. Για επιλογή συγκεκριμένου συνδυασμού απευθυνθείτε στην ARGYNET.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μεμβράνη	Ελαστικότητα χαμηλής θερμοκρασίας
ESHAFIN (SBS-10°C)	Έως -10°C
ESHAELASTAN (SBS-15°C)	Έως -15°C
ESHADIEN (SBS-20°C)	Έως -20°C

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδια πιστοποίηση CE (No.1020-CPR-010021423) με την υπόλοιπη γκάμα SBS. Ειδικές παραλλαγές: **ESHAFIN Sandwich** (εσωτερικός οπλισμός αλουμινίου — φράγμα ραδονίου/H-M ακτινοβολίας) και **ESHAFIN P-AL** (αντανάκλαστικό αλουμίνιο).

CE · EN 13707/13969

SBS ΕΩΣ -10°C

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΚΑΜΑΣ

4,0-6,0KG/M²

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **ESHATOPRIMER** Ασφαλικό αστάρι επικόλλησης, νερού βάσης
- **ESHALAC 50S** Ασφαλικό βερνίκι — αστάρωμα παρειών αρμών πριν τη μαστίχη
- **ESHASEALER No1** Ασφαλική μαστίχη σφράγισης δευτερευόντων αρμών

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟ

- **ESHAELASTAN (SBS-15°C)** Ελαστομερής μεμβράνη μεσαίας αντοχής στο κρύο
- **ESHADIEN (SBS-20°C)** Ελαστομερής μεμβράνη υψηλότερης αντοχής στο κρύο

