

TECNOSEAL 96

Πολυουρεθανική μαστίχη σφράγισης αρμών ενός συστατικού — θιξοτροπική, έτοιμη προς χρήση

TECNOCHEM (Ιταλία) · Διακίνηση SINTECNO Hellas · Σφραγιστικά αρμών



Μονοσυστατική **θιξοτροπική** πολυουρεθανική μαστίχη που ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος. Ικανότητα παραλαβής κίνησης αρμού $\geq 25\%$, σκληρότητα Shore A 30 ± 5 & αντοχή υλικού **1,1 N/mm²**. Στερεά κατ' όγκο **95%** — ελάχιστη συρρίκνωση μετά την ωρίμανση. Λειτουργεί από **-30°C έως +75°C**.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Στα περισσότερα υποστρώματα εφαρμόζεται **χωρίς αστάρι** — εκεί διαφοροποιείται από τα ανταγωνιστικά πολυουρεθανικά, που απαιτούν πάντα προεπάλειψη. Μοναδική εξαίρεση το ανομοιόμορφο σκυρόδεμα, όπου προηγείται TECNOFIX CI με αναμονή **12-24 ώρες**.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αρμοί διαστολής σε όψεις κτηρίων, δώματα & τοιχία
- Αρμοί δαπέδων σε κατοικίες & επαγγελματικούς χώρους
- Περιζώματα κουφωμάτων ξύλου, μετάλλου & PVC
- Υδρορροές, σωληνώσεις & μεταλλικές καλύψεις
- Αρμοί μεταξύ γειτονικών κτηρίων & προκατασκευής
- Σιδηρουργικές εργασίες & εγκαταστάσεις κλιματισμού

$\geq 25\%$

Κινητικότητα αρμού

95%

Στερεά στοιχεία κατ' όγκο

1,1

N/mm² αντοχή υλικού

-30/+75

°C θερμοκρασία λειτουργίας

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού — έτοιμο προς χρήση, χωρίς ανάμιξη
- Ταχεία σκλήρυνση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Δεν υποχωρεί & δεν δημιουργεί τριχοειδή
- Αντοχή σε UV, γήρανση & θερμοκρασιακές εναλλαγές
- Χωρίς αστάρι στα περισσότερα υποστρώματα
- Θιξοτροπικό — μεγάλα πάχη σε κατακόρυφους αρμούς
- Απολύτως κατάλληλο ως υπόστρωμα βαφής
- Καλή αντοχή σε διαλυτικά & δραστικές χημικές ουσίες

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Πολυουρεθανική μαστίχη 1C, θιξοτροπική	—
Χρώμα	Γκρι (ανοικτό) ή Λευκό	—
Ειδικό βάρος	1,25 kg/l	—
Στερεά στοιχεία κατ' όγκο	95 %	—
Επιμήκυνση / Κινητικότητα αρμού	+25 %	—
Αντοχή υλικού	1,1 N/mm ²	—
Συντελεστής ελαστικότητας στο 100%	0,35 N/mm ²	—
Σκληρότητα Shore A	30 ± 5	—
Ξηρό ως προς τη σκόνη	120 λεπτά (+20°C, 65% U.R.)	—
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +35 °C	—
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C έως +75 °C	—
Συσκευασία / Αποθήκευση	Σαλάμι 600 ml · 12 μήνες, +5-35 °C	—
Κωδικός Τιμαρίθμου ΑΤΟΕ	536.2.8	—

Φύλλο Ιδιοτήτων SINTECNO, έκδοση 01/2023 · Παραγωγή TECNOCHEM (Ιταλία). Το TDS δεν δηλώνει κλάση κατά EN ISO 11600 ή EN 15651-1 — για έργα με απαίτηση σήμανσης CE ζητήστε Δήλωση Επιδόσεων από τον διακινητή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διατομή αρμού	Κατανάλωση ανά μ.μ.
10 × 10 mm	≈ 120 gr
15 × 10 mm	≈ 180 gr
20 × 10 mm	≈ 240 gr
25 × 12 mm	≈ 360 gr
30 × 15 mm	≈ 540 gr
Σαλάμι 600 ml	5-6 μ.μ. σε 10×10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιφάνειες ελεύθερες από σκόνες, λίπη & λάδια· στο σκυρόδεμα απομάκρυνση σαθρών. Σε ανομοιόμορφο σκυρόδεμα προηγείται TECNOFIX CI με αναμονή 12-24 ώρες. Πριν τη σφράγιση τοποθετείται κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου. Λείανση με υγρή σπάτουλα αμέσως μετά.

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ

ΚΙΝΗΣΗ ≥25%

ΓΚΡΙ & ΛΕΥΚΟ

ΒΑΦΕΤΑΙ

TECNOCHEM · SINTECNO

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Κορδόνι αρμών PE
- TECNOFIX CI
- Πιστόλι 600 ml

Υπόβαση σφράγισης — 9 διατομές Φ6 έως Φ50
Αστάρι μόνο σε ανομοιόμορφο σκυρόδεμα
Χειροκίνητο ή πνευματικό, εξέλαση σαλαμιού

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

- ESHAPOLYSEAL 1K
- ESHASEALER No1

PU 1C με CE κατά EN 14188-2 & EN 15651-1
Ασφαλτική μαστίχη για ασφαλτικά υποστρώματα

