

CERESIT CL 152

Ταινία αδιαβροχοποίησης αρμών διαστολής & σύνδεσης — πλάτος 120 mm, πάχος 0,66 mm

Ceresit (Henkel) · Ταινίες & εξαρτήματα στεγάνωσης



Ταινία στεγάνωσης με πυρήνα **θερμοπλαστικού ελαστομερούς**, επικαλυμμένο εκατέρωθεν με ύφασμα πολυπροπυλενίου. Γεφυρώνει αρμούς διαστολής & σύνδεσης πλάτους έως **120 mm**. Αντοχή σε εφελκυσμό **>9 MPa** σε λωρίδα 15 mm, επιμήκυνση **>50%**, στεγανή σε πίεση **0,15 MPa** επί 24 ώρες χωρίς διαρροή.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δεν είναι αυτοκόλλητη ταινία — είναι **δομικό στοιχείο συστήματος**. Τοποθετείται ανάμεσα στις δύο στρώσεις του στεγανωτικού: πρώτη στρώση, βύθιση της ταινίας, δεύτερη στρώση. Στον αρμό διαστολής πιέζεται μέσα & σχηματίζεται **κοιλότητα** — αλλιώς δεν έχει περιθώριο κίνησης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αρμοί διαστολής & σύνδεσης κάτω από κεραμικά πλακίδια
- Ενίσχυση στεγανωτικών CERESIT CL 50, CL 51 & CR 166
- Σύνδεση τοίχου-δαπέδου σε λουτρά & κουζίνες
- Μπαλκόνια, βεράντες & υγροί χώροι
- Σφράγιση κατά CR 90 σε οριζόντιες ακμές
- Εσωτερικοί & εξωτερικοί τοίχοι και δάπεδα

120 mm

Πλάτος ταινίας

>9 MPa

Αντοχή εφελκυσμού (λωρίδα 15 mm)

>50%

Μέγιστη επιμήκυνση

0,15 MPa

Στεγανότητα 24h χωρίς διαρροή

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πυρήνας θερμοπλαστικού ελαστομερούς με ύφασμα PP
- Στεγανή σε πίεση 0,15 MPa για 24 ώρες
- Ανθεκτική σε αλκάλια & γήρανση
- Άμεση τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχους χωρίς αναμονή
- Ειδική ζώνη μη πρόσφυσης (bond breaker) στο κέντρο
- Θερμοκρασιακή αντοχή -30°C έως +90°C
- Χημική αντοχή σε οξέα, χλωριούχα & θαλασσινό νερό
- Ολικό πάχος μόλις 0,66 mm — δεν δημιουργεί πάτημα

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Μεμβράνη θερμοπλαστικού ελαστομερούς με ύφασμα PP	—
Πλάτος ταινίας	120 mm	—
Ολικό πάχος	0,66 mm	—
Διαθέσιμα μήκη ρολού	10 m · 50 m	—
Μέγ. αντοχή εφελκυσμού (λωρίδα 15 mm)	> 9 MPa κατά μήκος	—
Μέγιστη επιμήκυνση	> 50 % κατά μήκος	—
Στεγανότητα (0,15 MPa / 24 h)	Χωρίς διαρροή	—
Θερμοκρασιακή αντοχή	-30 °C έως +90 °C	—
Αντοχή σε UV	< 500 ώρες	—
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +25 °C, Ξηρές συνθήκες	—
Χημική αντοχή	HCl 3% · H ₂ SO ₄ 35% · κιτρικό 100 g/l · γαλακτικό 5%	—
Τεχνική Έγκριση	AT-15-6187/2010 (ITB Πολωνίας)	—

Τεχνικό Δελτίο Henkel CERESIT CL152 TDS_12_2018. Η αντοχή σε UV είναι <500 ώρες — η ταινία ΔΕΝ παραμένει εκτεθειμένη, καλύπτεται πάντα από στεγανωτική στρώση & πλακίδια. Δεν φέρει αυτοτελή σήμανση CE· είναι συστατικό συστήματος στεγάνωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Στρώση συστήματος	Προϊόν CERESIT
Ελαστικό στεγανωτικό 1C	CL 51
Ελαστικό στεγανωτικό 2C	CL 50 · CR 166
Στεγανωτική επάλειψη	CR 90
Γωνιακά εξαρτήματα	CL 86 / CL 87
Μανσέτα σωλήνα Φ15	CL 83

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ταινία τοποθετείται **ανάμεσα στις δύο στρώσεις** του στεγανωτικού: πρώτη στρώση → πίεση & βύθιση της ταινίας → δεύτερη στρώση. Σε αρμό διαστολής πιέζεται μέσα στο κενό & σχηματίζεται κοιλότητα για ελευθερία κίνησης. Σε τοίχους τα πλακίδια τοποθετούνται αμέσως.

ΠΛΑΤΟΣ 120 mm

ΠΑΧΟΣ 0,66 mm

>9 MPa

-30°C / +90°C

BOND BREAKER

CERESIT · HENKEL

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ

- **CERESIT CR 166** Ελαστικό τσιμεντοειδές 2 συστατικών με ίνες
- **CERESIT CL 51** Ελαστικό στεγανωτικό φιλμ ενός συστατικού
- **CERESIT CR 90** Κρυσταλλική στεγανωτική επάλειψη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- **CERESIT CL 86 / CL 87** Γωνιακά εσωτερικής & εξωτερικής γωνίας
- **CERESIT CL 83** Μανσέτα στεγάνωσης διέλευσης σωλήνα Φ15

