

SINTECNO TILE PRIMER

Διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης ενός συστατικού για υαλωμένα πλακίδια, υαλότουβλα & γυαλί

SINTECNO Hellas · Αστάρια ενίσχυσης πρόσφυσης



Μονοσυστατικό **διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης** που **ενεργοποιεί χημικά** την επιφάνεια. Προετοιμάζει το υπόστρωμα ώστε η επίστρωση που ακολουθεί να αναπτύξει άριστη πρόσφυση & μακροχρόνια αντοχή σε **υαλωμένα πλακάκια, υαλότουβλα & γυαλί**. Ειδικό βάρος 0,80 kg/ltr, κατανάλωση μόλις 50-80 gr/m².

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δύο πράγματα το ξεχωρίζουν από κάθε άλλο αστάρι. Πρώτο: **δεν εφαρμόζεται με ρολό** — εμποτίζεις πανί & καθαρίζεις την επιφάνεια. Δεύτερο: το παράθυρο είναι **15 λεπτά έως 1 ώρα**. Ασταρώνεις τμηματικά & επιστρώνεις αμέσως — ποτέ όλο το μπαλκόνι μαζί.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Υαλωμένα κεραμικά πλακίδια μπαλκονιών & ταρατσών
- Υαλότουβλα & γυάλινες επιφάνειες
- Πριν από διάφανες πολυουρεθανικές επιστρώσεις
- Πριν από μεμβράνες πολυουρίας σε λεία υποστρώματα
- Γυαλιστεροί γρανίτες & υαλώδη κεραμικά
- Ανακαίνιση δαπέδου χωρίς καθαίρεση πλακιδίων

Διαφανές

Δεν αλλοιώνει την όψη

15-60'

Παράθυρο επικάλυψης

50-80

gr/m² κατανάλωση

0,80

kg/ltr ειδικό βάρος

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενεργοποιεί χημικά υαλώδεις & κεραμικές επιφάνειες
- Ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση
- Μακροχρόνια αντοχή της επίστρωσης που ακολουθεί
- Εφαρμογή με πανί, χωρίς εργαλεία
- Διαφανές — δεν αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος
- Πρόσφυση εκεί που τα κοινά αστάρια αποτυγχάνουν
- Χαμηλή κατανάλωση — 50 έως 80 gr/m²
- Θερμοκρασία εφαρμογής +5 °C έως +35 °C

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Διαφανές ενισχυτικό πρόσφυσης 1 συστατικού	—
Χρώμα / Εμφάνιση	Διαυγές υγρό	—
Ειδικό βάρος	0,80 ± 0,05 kg/lt	—
Τρόπος εφαρμογής	Εμποτισμένο πανί — συχνή αλλαγή πανιού	—
Παράθυρο επικάλυψης	Ελάχ. 15 λεπτά — μέγ. 1 ώρα	—
Κατανάλωση	50 - 80 gr/m ²	—
Θερμοκρασία υποστρώματος & περιβάλλοντος	+5 έως +35 °C	—
Σχετική υγρασία περιβάλλοντος	< 70 %	—
Μέγιστη επιφανειακή υγρασία υποστρώματος	< 5 %	—
Συσκευασία	Μεταλλικά δοχεία 0,75 kg & 3 kg	—
Αποθήκευση	Έως 12 μήνες, +5 έως +35 °C	—

Φύλλο Ιδιοτήτων SINTECNO, έκδοση 01/2023. Επιφάνειες με εγκλωβισμένη υγρασία (π.χ. κάτω από πλακίδια) πρέπει να έχουν στεγνώσει ΤΕΛΕΙΩΣ πριν την εφαρμογή. Προσοχή στο σημείο υγροποίησης. Το δελτίο δεν περιλαμβάνει ενότητα μέτρων προφύλαξης ενώ η ετικέτα φέρει εικονογράμματα κινδύνου — ζητήστε το MSDS.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Παράμετρος	Τιμή
Παράθυρο επικάλυψης	15 λεπτά - 1 ώρα
Κατανάλωση	50-80 gr/m ²
Δοχείο 0,75 kg	≈ 9-15 m ²
Δοχείο 3 kg	≈ 37-60 m ²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Εμποτίζεται πανί & καθαρίζεται η επιφάνεια με αυτό — το πανί αλλάζεται συχνά, γιατί συγκεντρώνει τους ρύπους που αφαιρεί. Η επόμενη στρώση μπαίνει 15 λεπτά έως 1 ώρα μετά.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 15-60'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΑΝΙ

SINTECNO HELLAS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΤΑΡΩΝΕΙ

- ISOPLAST FC/TR
- ISOPLAST FC/A
- Διάφανες PU επιστρώσεις

Διάφανη πολυουρία σε πλακίδια μπαλκονιού

Λευκή πολυουρία σε λεία υποστρώματα

Γενικά σε υαλώδη & κεραμικά υποστρώματα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

- SINMAST S2 WB
- TECNOSEAL 96

Αστάρι για πορώδη υποστρώματα (σκυρόδεμα, κονιάματα)

Σφράγιση αρμών πλακιδίων πριν από την επίστρωση

