

ESHADESMOLAST PRIMER PU

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού — επιστρώσεις, μέταλλα, πορώδη
ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Επαλειπτικά στεγανωτικά — Αστάρια



Πολυουρεθανικό αστάρι **ενός συστατικού** με βάση ελαστομερείς πολυουρεθάνες. Ο πολυμερισμός ολοκληρώνεται σε **12 ώρες**, σχηματίζοντας ενιαίο, σκληρό & ελαστικό υμένα. Ενισχύει ειδικά την πρόσφυση υλικών **με βάση την πολυουρεθάνη** σε πορώδη υποστρώματα.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δύο χρήσεις, δύο διαφορετικές καταναλώσεις. Ως **αστάρι πριν από ESHADESMOLAST**: μία στρώση, **0,150 kg/m²**. Ως **αντιδιαβρωτική προστασία** μετάλλου: δύο στρώσεις, με διάστημα που δεν ξεπερνά τις **20 ώρες**.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αστάρι πολυουρεθανικών, ακρυλικών & υβριδικών επιστρώσεων
- Αστάρι εποξειδικών συστημάτων
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών
- Αστάρωμα πορώδους σκυροδέματος, ξύλου & γύψου
- Βελτίωση πρόσφυσης παλαιού-νέου σκυροδέματος
- Σφραγίσεις σε σκυρόδεμα

0,150

kg/m² ως αστάρι
ESHADESMOLAST

12 ώρες

Χρόνος ωρίμανσης

110 cPs

Ιξώδες στους 25°C

≤20 h

Μέγιστο διάστημα
στρώσεων

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού — έτοιμο προς χρήση, χωρίς ανάμιξη
- Ενισχύει την πρόσφυση PU υλικών σε πορώδη
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών
- Χαμηλό ιξώδες 110 cPs — βαθιά διείσδυση
- Ενιαίος, σκληρός & ελαστικός προστατευτικός υμένας
- Συμβατό με PU, ακρυλικά, υβριδικά & εποξειδικά
- Βελτιώνει την πρόσφυση παλαιού-νέου σκυροδέματος
- Πολυμερισμός σε μόλις 12 ώρες

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Τύπος	Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού	—
Εμφάνιση / Χρώμα	Διαυγές υγρό · Κιτρινωπό	Παρατήρηση
Πυκνότητα	$0,95 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$	ASTM D 1475
Ιξώδες (Brookfield) στους 25°C	110 cPs	ASTM D 2196-86
Επιφανειακή ξήρανση / Ωρίμανση	2 - 4 h · 12 h	—
Σημείο ανάφλεξης	28 °C	ASTM D 93
Κατανάλωση ως αστάρι ESHADESMOLAST	0,150 kg/m ² σε μία στρώση	—
Διάστημα στρώσεων (χρήση προστασίας)	≤ 20 ώρες	—
Ελάχ. θερμοκρασία εφαρμογής	> 5 °C · όχι σε βροχή ή παγετό	—
Νέο σκυρόδεμα	Στέγνωμα ≥ 28 ημερών	—
Συσκευασία / Αποθήκευση	Δοχεία 4 & 17 kg · 12 μήνες, 5-25 °C	—
Επισήμανση κινδύνου	Ισοκυανικά & τολουόλη · UFI 4300-ROXT-600U-GETT	CLP

Δελτίο ESHA E1-2025. ΔΕΝ συνιστάται για επιφάνειες χαμηλής συνεκτικότητας. Απαιτούνται μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών κενώσεων. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις — από 24/08/2023 απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε επαγγελματική χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Χρήση	Στρώσεις & κατανάλωση
Αστάρι πριν ESHADESMOLAST	1 στρώση · 0,150 kg/m ²
Προστασία επιφάνειας	2 στρώσεις · διάστημα ≤20 h
Ξήρανση / Ωρίμανση	2-4 h / 12 h
Καθαρισμός εργαλείων	Αρωματικοί διαλύτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ — ισοκυανικές ενώσεις & τολουόλη.

Αναπνευστική μάσκα σε εφαρμογή με σπρέι, αναπνευστική συσκευή σε ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους. Αποφυγή γυμνής φλόγας & μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών κενώσεων. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΞΩΔΕΣ 110 cPs

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 12 h

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΤΑΡΩΝΕΙ

- ESHADESMOLAST
- ESHA HYBRID
- ESHADESMOTOP

Πολυουρεθανική μεμβράνη — 0,150 kg/m² σε 1 στρώση
Υβριδικό στεγανωτικό ισχυροποίησης υποστρώματος
Αλειφατική τελική προστατευτική στρώση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ

- ESHAPRIMER 21
- SINMAST S2 WB

Πολυουρεθανικό αστάρι σφραγιστικών & ESHATAPE
Εποξειδικό υδατικής βάσης — άοσμο, χωρίς διαλύτες

