

ESHATERRA 50

Πολυεστερικός οπλισμός εμποτισμού επαλειπτικών στρώσεων — 50 gr/m², μη υφαντός Spunbond

ESHA (Alfa-Alfa Energy) · Οπλισμοί εμποτισμού επαλειπτικών



Μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα **Spunbond** βάρους **50 gr/m²** & πάχους 0,60 mm. Τοποθετείται **ανάμεσα σε δύο στρώσεις** επαλειπτικού υλικού & εμποτίζεται, δημιουργώντας **επί τόπου (in-situ) οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη**. Τάση θραύσης 14 daN/5 cm κατά MD, επιμήκυνση 57%.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Ο οπλισμός δεν είναι προαιρετικός εκεί που μετράει. Τα δελτία των **ESHADESMOLAST, HYBRID & ACRYCOAT** τον αναφέρουν όλα ως τρόπο αύξησης των αντοχών — και σε υπόστρωμα με τριχοειδείς ρωγμές γίνεται **υποχρεωτικός**, τοπικά ή ολικά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οπλισμός πολυουρεθανικών υγρών μεμβρανών
- Οπλισμός ακρυλικών & υβριδικών επαλειπτικών
- Οπλισμός ασφαλτικών επαλειπτικών στρώσεων
- Τοπική ενίσχυση σε τριχοειδείς ρωγμές
- Ολική ενίσχυση σε εκτεταμένη ρηγμάτωση
- Γωνίες, ακμές & κρίσιμες λεπτομέρειες δώματος

50 gr/m²

Βάρος υφάσματος

14 daN

Τάση θραύσης /5 cm (MD)

1,1 m²

Κατανάλωση ανά m² επιφάνειας

50 m²

Ρολό — μεγαλύτερα κατόπιν ζήτησης

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μη υφαντός πολυεστέρας Spunbond
- Αυξάνει σημαντικά τις αντοχές του συστήματος
- Επιμήκυνση θραύσης 57% MD / 65% CD
- Γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές του υποστρώματος
- Εμποτίζεται πλήρως από το επαλειπτικό υλικό
- Συμβατός με ασφαλτικά, ακρυλικά & πολυουρεθανικά
- Λεπτό προφίλ 0,60 mm — δεν δημιουργεί πάτημα
- Συστατικό του ολοκληρωμένου συστήματος Esha DIY Kit

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Σύνθεση	Μη υφαντός πολυεστέρας Spunbond	—
Βάρος	50 gr/m ²	ISO 9073-1
Πάχος	0,60 mm	ISO 9073-2
Τάση θραύσης (MD)	14 daN / 5 cm	ISO 9073-3
Τάση θραύσης (CD)	11 daN / 5 cm	ISO 9073-3
Επιμήκυνση θραύσης (MD)	57 %	ISO 9073-3
Επιμήκυνση θραύσης (CD)	65 %	ISO 9073-3
Κατανάλωση	1,1 m ² ανά m ² επιφάνειας	—
Συσκευασία	Ρολά 50 m ² (μεγαλύτερα κατόπιν ζήτησης)	—
Αποθήκευση	Στεγασμένος χώρος, μακριά από πηγές θερμότητας	—

Δελτίο ESHA V2-2014. Η κατανάλωση 1,1 m²/m² περιλαμβάνει ήδη τις επικαλύψεις στις παράλληλες σειρές. Οι οδηγίες στη συσκευασία υπερισχύουν του φυλλαδίου. Σημ.: το δελτίο είναι έκδοσης 2014 — αξίζει να ζητηθεί επικαιροποιημένη έκδοση από την ESHA.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Επιφάνεια έργου	Απαιτούμενο ύφασμα
50 m ²	55 m ² · 1,1 ρολά
100 m ²	110 m ² · 2,2 ρολά
200 m ²	220 m ² · 4,4 ρολά
500 m ²	550 m ² · 11 ρολά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοποθετείται **ανάμεσα σε δύο στρώσεις** επαλειπτικού & εμποτίζεται πλήρως — δεν στρώνεται στεγνός. Σε τριχοειδείς ρωγμές γίνεται **τοπική** ενίσχυση· σε εκτεταμένη ρηγμάτωση, **ολική**. Η επικάλυψη των παράλληλων σειρών περιλαμβάνεται στην κατανάλωση.

SPUNBOND

50 gr/m²

ΠΑΧΟΣ 0,60 mm

ΡΟΛΟ 50 m²

IN-SITU MEMBRANE

ESHA · ALFA-ALFA ENERGY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΕΙ

- ESHADESMOLAST Πολυουρεθανικό 1C — ανάμεσα σε δύο στρώσεις
- ESHA HYBRID Υβριδικό — αναφέρεται ονομαστικά στο δελτίο
- ESHA ACRYCOAT Ακρυλικό — αύξηση αντοχών του συστήματος

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ

- ESHACOAT 6S Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
- ESHAPOLYBLACK Ασφαλτο-πολυουρεθανικό επαλειπτικό

