

CERESIT CR 166

Flexible 2-K — ελαστικό στεγανωτικό, γεφύρωση ρωγμών $\geq 0,5$ mm
Henkel · Ceresit — Ελαστικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά δύο συστατικών



Ελαστικό στεγανωτικό **δύο συστατικών**: σκόνη τσιμέντου με τροποποιητές & γαλάκτωμα πολυμερών σε νερό. Το πολυμερές του δίνει **γεφύρωση ρωγμών $\geq 0,5$ mm** — εκεί που τα άκαμπτα της σειράς σταματούν. Εφαρμόζεται από τη **θετική ή την αρνητική** πλευρά & είναι το μόνο της σειράς που δηλώνει ότι **καθυστερεί την ενανθράκωση**.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το πιο ελαστικό της σειράς — γεφυρώνει ρωγμές $\geq 0,5$ mm — αλλά & αυτό με το χαμηλότερο όριο πίεσης: **5 m**, έναντι 10 του CR 65 & 15 του CR 90. Η ελαστικότητα πληρώνεται σε στήλη νερού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Δεξαμενές & πισίνες βάθους έως 5 m
- Ταράτσες & δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Δεξαμενές πόσιμου νερού — στεγάνωση από μέσα
- Εσωτερικοί υγροί χώροι, γκαράζ, υποστρώματα, γέφυρες
- Παραμορφώσιμα & ρηγματωμένα υποστρώματα
- Οριζόντιο φράγμα υγρασίας, με ύφασμα οπλισμού

$\geq 0,5$

mm γεφύρωση ρωγμών

5 m

Στήλη νερού — θετική & αρνητική

2-K

Σκόνη + γαλάκτωμα πολυμερών

1,5 mm

Μέγιστο πάχος ανά στρώση

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γεφύρωση ρωγμών $\geq 0,5$ mm κατά ZUAT-15/IV.13/2002
- Καθυστερεί την ενανθράκωση του σκυροδέματος
- Το μόνο της σειράς για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Βούρτσα, μυστρί ή ψεκασμός
- Ελαστικό — για παραμορφώσιμα υποστρώματα
- Θετική ΚΑΙ αρνητική πλευρά
- Hydroslide Effect — άμεση υδατοαπωθητικότητα
- Συμβατό με ταινία στεγάνωσης & ύφασμα οπλισμού

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Σύσταση	A: τσιμέντο με ορυκτά πληρωτικά & τροποποιητές · B: γαλάκτωμα πολυμερών σε νερό	—
Γεφύρωση ρωγμών	$\geq 0,5$ mm	ZUAT-15/IV.13/2002
Μέγιστη στήλη νερού	Έως 5 m	—
Κατεύθυνση πίεσης	Θετική και αρνητική	—
Μέγιστο πάχος ανά στρώση	1,5 mm	—
Ανάμιξη — βούρτσα / ψεκασμός	24 kg A : 8 L B : 2 L νερό	—
Ανάμιξη — μυστρί	24 kg A : 8 L B — χωρίς νερό	—
Πυκνότητα μίγματος	$\sim 1,48$ kg/dm ³	—
Θερμοκρασία εφαρμογής / Εργασιμότητα	+5 °C έως +25 °C / έως 1,5 ώρα	—
Επόμενη στρώση / Βατότητα	~3 ώρες / μετά από 3 ημέρες	—
Πλακίδια / Βαφή	Μετά από 3 ημέρες / 5 ημέρες	—
Προστασία σκυροδέματος	Καθυστερεί την ενανθράκωση	EN 1504-2

Πηγή: πρωτότυπο δελτίο Henkel CEE, TDS No CR100 11.17 G3. ΠΡΟΣΟΧΗ: το ελληνικό δελτίο αναγράφει βάθος « ≤ 50 m» — ισχύει το πρωτότυπο, ≤ 5 m. Το μπλοκ CE του δελτίου φαίνεται αντιγραμμένο από το CR 65.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εφαρμογή · Ξηρό πάχος	Κατανάλωση
Υγρομόνωση · 2,0 mm	$\sim 3,5$ kg/m ²
Στεγάνωση υπό πίεση · 2,5 mm	$\sim 4,3$ kg/m ²
Ανάμιξη βούρτσα / ψεκασμός	24 kg A + 8 L B + 2 L νερό
Ανάμιξη μυστρί	24 kg A + 8 L B
Οπλισμός σε φράγμα υγρασίας	Ύφασμα 60 g/m ² μεταξύ στρώσεων
Συσκευασία / Αποθήκευση	A σακί 24 kg + B δοχείο 8 L · 12 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το **B** ρίχνεται πρώτο στο δοχείο, μετά το νερό (αν χρειάζεται) & τέλος το A υπό ανάδευση. Αναμονή **5 λεπτά** & σύντομη επανανάδευση. Πρώτη στρώση **πάντα με βούρτσα** σε άφθονη ποσότητα· οι επόμενες **διαγώνια**. Το συστατικό **B δεν πρέπει να παγώσει** στην αποθήκη.

ΓΕΦΥΡΩΣΗ $\geq 0,5$ mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟ 2-K

ΘΕΤΙΚΗ & ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ANTI-ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

HENKEL · CERESIT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- CERESIT CX 1 / CX 5
- CERESIT CO 81
- Κοίλος αρμός ≥ 3 cm

Ταχύπηκτο τσιμέντο — φραγή ενεργών διαρροών
Πυριτικό υγρό — υγρασία από την πίσω πλευρά
Σε όλες τις γωνίες · ακμές κομμένες ή λοξοτμημένες

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ύφασμα οπλισμού 60 g/m²
- CERESIT CL 152
- Κόλλες CERESIT CM $\geq$ C2

Ανάμεσα στις στρώσεις, σε οριζόντιο φράγμα υγρασίας
Ταινία στεγάνωσης αρμών & γωνιών
Υποχρεωτικό για πλακίδια πάνω από τη στρώση

