

CERESIT CL 51

Express 1-K — επαλειφόμενη μεμβράνη, πλακίδια σε 2 ώρες
Henkel AG & Co. KGaA, Γερμανία · Στεγανωτικές μεμβράνες υπό πλακίδια



Έτοιμη προς χρήση στεγανωτική μεμβράνη με βάση **τροποποιημένη συνθετική ρητίνη**. Δεν αναμιγνύεται & δεν χρειάζεται νερό: εφαρμόζεται απευθείας με ρολό προβιάς, βούρτσα ή σπάτουλα, σε **δύο στρώσεις** ξηρού πάχους $\geq 0,5 \text{ mm}$. Η δεύτερη στρώση μπαίνει μετά από **1 ώρα** & τα **πλακίδια μετά από 2**.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Το μόνο **μη τσιμεντοειδές** της κατηγορίας — γαλάκτωμα ρητίνης, έτοιμο προς χρήση. Γι' αυτό δέχεται πλακίδια σε **2 ώρες** αντί για 3 μέρες. Το τίμημα: μόνο **εσωτερικά**, ποτέ σε πισίνα ή μόνιμη εμβάπτιση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εσωτερικοί τοίχοι & δάπεδα κάτω από πλακίδια
- Μπάνια με μπανιέρα ή ντουζιέρα, WC, κουζίνες
- Θερμαινόμενες κονίες & ενδοδαπέδια θέρμανση
- Δάπεδα με μονωτικές στρώσεις — πάνω στην κονία
- Υποστρώματα γύψου, ανυδρίτη & τσιμεντοκονίας
- Παλιές κεραμικές επιστρώσεις

2 ώρες

Πλακίδια μετά τη 2η στρώση

$\geq 0,75$

mm γεφύρωση ρωγμών

1,5 bar

Στεγανότητα στις 7 ημέρες

1-K

Έτοιμο — καμία ανάμιξη

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλακίδια μόλις 2 ώρες μετά τη δεύτερη στρώση
- Γεφύρωση ρωγμών $\geq 0,75$ mm
- Ανθεκτικό σε χλωριωμένο νερό — κλάση DM P
- Χωρίς διαλύτες — EC1 PLUS, πολύ χαμηλές εκπομπές
- Έτοιμο προς χρήση — καμία ανάμιξη, κανένα νερό
- Πρόσφυση $\geq 0,5$ N/mm² & στις πέντε δοκιμές EN 14891
- Κατάλληλο πάνω από ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ρολό προβιάς, βούρτσα ή σπάτουλα

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Βάση / Μορφή	Γαλάκτωμα τροποποιημένης συνθετικής ρητίνης · έτοιμο προς χρήση	—
Χρώμα	Γκρι σκυροδέματος	—
Γεφύρωση ρωγμών	$\geq 0,75$ mm	EN 14891
Πρόσφυση — αρχική & μετά από νερό, θερμογήρανση, παγοκύκλους, ασβεστόνερο	$\geq 0,5$ N/mm ² & στις πέντε δοκιμές	EN 14891
Στεγανότητα	Στεγανό στα 1,5 bar μετά από 7 ημέρες	EN 14891 A.7
Κλάση	DM P — γαλάκτωμα ανθεκτικό σε χλωριωμένο νερό	EN 14891
Πυκνότητα	1,4 kg/dm ³	—
Στέγνωμα 1ης / 2ης στρώσης	~1 ώρα / ~2 ώρες	—
Έτοιμο για πλακίδια	~2 ώρες μετά τη 2η στρώση	—
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +30 °C · μόνο σε ξηρές συνθήκες	—
Πρόσθετη πιστοποίηση	ETAG 022 · EC1 PLUS χαμηλών εκπομπών	—
Σήμανση CE	EN 14891:2012/AC:2012 · DoP 00492 · 19	—

Πηγή: πρωτότυπο δελτίο κατασκευαστή Henkel AG & Co. KGaA, CERESIT_CL51_TDS_03_2024. Δηλών: Henkel Polska Operations. ΟΡΙΑ: μόνο εσωτερική χρήση· δεν προορίζεται για πισίνες, μόνιμα υγρούς χώρους ή υγρασία από την πίσω πλευρά — για αυτά το δελτίο παραπέμπει στο CL 50.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πάχος & κατανάλωση	Τιμή
Υγρό πάχος με 1,1 kg/m ²	~1,0 mm
Ξηρό πάχος με 1,1 kg/m ²	~0,5 mm
Ελάχιστο ξηρό πάχος, 2 στρώσεις	0,5 mm
Κατανάλωση δύο στρώσεων	$\geq 1,3$ kg/m ²
Απόδοση δοχείου	5 kg ~3,8 m ² · 15 kg ~11,5 m ²
Συσκευασία / Αποθήκευση	Δοχεία 5 kg & 15 kg · 12 μήνες, άνευ παγετού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε **ανυδρίτη** & αυτοεπιπεδούμενα γύψου: μηχανική τρίψη, αστάρι **CT 17** ή **CN 94**, υγρασία $\leq 0,5\%$ κ.β. Σε γυψοσοβά $\leq 1,0\%$, με πάχος σοβά **15 mm** — κάτω από 10 mm δεν επιτρέπεται, & η επιφάνεια **ξύνεται** αντί να τριφτεί λεία.

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ 2 ΩΡΕΣ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΦΥΡΩΣΗ $\geq 0,75$ mm

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

CE · EN 14891

EC1 PLUS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- CERESIT CT 17 / CN 94
- CERESIT CL 82 / CL 152
- CERESIT CL 83 / CL 84

Αστάρι σε απορροφητικά & κρίσιμα υποστρώματα
Ταινία σε αρμούς διαστολής & γωνίες τοίχου-δαπέδου
Μανσέτες σε διελεύσεις σωληνώσεων & σιφώνια

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

- Κόλλες CERESIT CM
- CERESIT CL 50

CM 90, CM 49, CM 22, CM 12 PLUS, CM 16, CM 17
Για πισίνες & μόνιμα υγρούς χώρους — όχι το CL 51

