

CERESIT CL 69

Ultra-Dicht — μεμβράνη στεγάνωσης & αποσύμπλεξης, χωρίς αναμονή
Henkel AG & Co. KGaA, Γερμανία · Μεμβράνες αποσύμπλεξης υπό πλακίδια



Δεν είναι επάλειψη αλλά **φύλλο**: μεμβράνη πολυαιθυλενίου **τριών στρώσεων** με ύφασμα & στις δύο όψεις, πάχους **0,4 mm**. Κολλιέται σε στρώση κόλλας με οδοντωτή σπάτουλα 4 mm & δέχεται πλακίδια **αμέσως, χωρίς κανέναν χρόνο αναμονής**. Κάνει δύο δουλειές μαζί: **στεγανώνει & αποσυμπλέκει**.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Δεν στεγνώνει — είναι φύλλο. Γι' αυτό τα πλακίδια μπαίνουν **αμέσως** & η κονία επιτρέπεται έως **4% υγρασία**, αντί για 0,5%. Είναι & το μόνο που επιτρέπει να **σηκώσεις τα πλακίδια αργότερα** χωρίς ζημιά στο υπόστρωμα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εσωτερικά τοίχοι & δάπεδα · εξωτερικά μόνο δάπεδα
- Μπάνια, ντουζιέρες, υγροί χώροι & πισίνες
- Μπαλκόνια & βεράντες
- Κρίσιμα υποστρώματα — ρηγματωμένα, παρκέ, μπογιά
- Ενδοδαπέδια θέρμανση & παλιά πλακίδια
- Αφαιρούμενη τοποθέτηση πλακιδίων & φυσικής πέτρας

0 ώρες

Χρόνος αναμονής πριν τα πλακίδια

4 %

Ανεκτή υγρασία τσιμεντοκονίας

0,4 mm

Πάχος μεμβράνης

30 m²

Ρολό 30 × 1,00 m

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χωρίς χρόνο στεγνώματος — πλακίδια αμέσως
- Τιμεντοκονία έως 4% υπολειπόμενη υγρασία
- Πισίνες, ντουζιέρες & υγροί χώροι
- Επιτρέπει αφαιρούμενη τοποθέτηση πλακιδίων
- Διπλή λειτουργία: στεγάνωση & αποσύμπλεξη
- Κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες έκθεσης σε υγρασία
- Εξωτερικά δάπεδα — μπαλκόνια & βεράντες
- Γεφυρώνει ρωγμές · ανθεκτικό στα αλκάλια

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό βάσης	Φύλλο πολυαιθυλενίου με ύφασμα & στις δύο όψεις · 3 στρώσεων	—
Χρώμα	Κίτρινο	—
Πάχος μεμβράνης	~0,4 mm	—
Αντοχή πρόσφυσης	> 0,30 N/mm ²	—
Λειτουργία	Στεγάνωση & αποσύμπλεξη ταυτόχρονα	—
Κατηγορίες έκθεσης σε υγρασία	Όλες	—
Χρόνος αναμονής πριν τα πλακίδια	Κανένας — τοποθέτηση απευθείας	—
Ανεκτή υγρασία τιμεντοκονίας	Έως 4 % κ.β.	—
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +30 °C	—
Διάρκεια αποθήκευσης	24 μήνες	—
Συσκευασία	Ρολό 30 m x πλάτος 1,00 m = 30 m ²	—
Πιστοποίηση	Εθνικό πιστοποιητικό δοκιμών P-52/2/692/07-MPA BS	—

Πηγή: πρωτότυπο δελτίο κατασκευαστή Henkel AG & Co. KGaA, CERESIT_CL69_TDS_12_2018. Σημ.: το δελτίο δεν περιλαμβάνει μπλοκ σήμανσης CE — φέρει γερμανικό εθνικό πιστοποιητικό δοκιμών MPA Braunschweig. Η τιμή S_p αναγράφεται ως «~0,4 mm», ίδια τιμή & μονάδα με το πάχος της μεμβράνης — ζητήστε διευκρίνιση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τοποθέτηση	Απαίτηση
Οδόντωση σπάτουλας	4 mm
Κόλλα τοποθέτησης	CERESIT CM 90 ή CM 25
Επικάλυψη λωρίδων	≥ 5 cm — ενώσεις κόντρα δεν επιτρέπονται
Σφράγιση ενώσεων	CERESIT FT 101
Αρμολόγηση / Αρμοί κίνησης	CE 40 / CS 25 με FT 101
Στέγνωμα κόλλας πλακιδίων	Διπλάσιο — αδιαπέρατο υπόστρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για αφαιρούμενη τοποθέτηση οι λωρίδες στερεώνονται στις άκρες με ταινία διπλής όψης & οι επικαλύψεις με FT 101 — χωρίς κόλληση στο υπόστρωμα. Αργότερα κόβεται ο ελαστικός αρμός & τα πλακίδια αποκολλώνται με καλέμι, χωρίς ζημιά στο υπόστρωμα.

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗ

ΠΙΣΙΝΕΣ & ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 4%

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

- CERESIT CL 620
- CERESIT CL 621 / CL 622
- CERESIT CL 623 / CL 625

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΤΕΛΕΙΩΜΑ

- CERESIT CM 90 / CM 25
- CERESIT FT 101

Ταινία στεγάνωσης σε αρμούς & συνδέσεις τοίχου-δαπέδου
Προκατασκευασμένες γωνίες — εσωτερική & εξωτερική
Μανσέτες τοίχου & δαπέδου για διελεύσεις & σιφώνια

Κόλλα για τη μεμβράνη & για τα πλακίδια
Σφράγιση επικαλύψεων & ενώσεων — υποχρεωτικό

