

CERESIT CL 152

Sealing Tape — ταινία στεγάνωσης αρμών & γωνιών, πλάτους 120 mm
Henkel AG & Co. KGaA, Γερμανία · Ταινίες στεγάνωσης συστημάτων



Ταινία στεγάνωσης με πυρήνα **θερμοπλαστικού ελαστομερούς** & επικάλυψη υφάσματος πολυπροπυλενίου & στις δύο όψεις. Πλάτος **120 mm**, πάχος **0,66 mm**. Τοποθετείται **ανάμεσα** στις δύο στρώσεις του στεγανωτικού & οπλίζει τα συστήματα **CL 50, CL 51, CR 166 & CR 90** εκεί που είναι πιο ευάλωτα — γωνίες, αρμοί, συνδέσεις.

Η ΟΠΤΙΚΗ ARGYNET

Τα συστήματα στεγάνωσης δεν αστοχούν στις επιφάνειες — αστοχούν στις **ενώσεις**. Είναι το φθηνότερο εξάρτημα του συστήματος & το πιο κρίσιμο. Σε αρμό διαστολής πιέζεται **μέσα στο κενό**, όχι ίσια από πάνω.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γωνίες τοίχου-δαπέδου σε μπάνια & κουζίνες
- Μπαλκόνια, βεράντες & εξωτερικά δάπεδα
- Αρμοί διαστολής & αρμοί με παραμόρφωση
- Οπλισμός CL 50, CL 51, CR 166 & CR 90
- Συνδέσεις με οριζόντιες ακμές & απολήξεις
- Υγροί χώροι με χημική καταπόνηση

120 mm

Πλάτος ταινίας

> 9

MPa
εφελκυσμός

> 50 %

Μέγιστη επιμήκυνση

-30...+90

°C αντοχή θερμοκρασίας

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οπλίζει τα συστήματα CL 50, CL 51, CR 166 & CR 90
- Επιμήκυνση > 50% — ακολουθεί την κίνηση του αρμού
- Αντοχή από -30 °C έως +90 °C
- Χημική αντοχή σε οξέα, αλκάλια & θαλασσινό νερό
- Εφελκυστική αντοχή > 9 MPa σε λωρίδα 15 mm
- Στεγανή στα 0,15 MPa για 24 ώρες, καμία διαρροή
- Ανθεκτική στα αλκάλια & στη γήρανση
- Εσωτερικά & εξωτερικά, σε τοίχους & δάπεδα

ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ιδιότητα	Τιμή	Πρότυπο
Υλικό βάσης	Μεμβράνη θερμοπλαστικού ελαστομερούς με ύφασμα πολυπροπυλενίου & στις δύο όψεις	—
Πλάτος / Συνολικό πάχος	120 mm / 0,66 mm	—
Εφελκυστική αντοχή, λωρίδα 15 mm	> 9 MPa κατά μήκος	—
Μέγιστη επιμήκυνση	> 50 % κατά μήκος	—
Στεγανότητα	0,15 MPa για 24 ώρες — καμία διαρροή	—
Αντοχή θερμοκρασίας	-30 °C έως +90 °C	—
Αντοχή σε υπεριώδη	< 500 ώρες — προορίζεται να καλύπτεται	—
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 °C έως +25 °C · μόνο σε ξηρές συνθήκες	—
Συσκευασία	Ρολά 10 m & 50 m · πλάτος 120 mm	—
Τεχνική έγκριση	ITB AT-15-6187/2010	—

Πηγή: πρωτότυπο δελτίο κατασκευαστή Henkel AG & Co. KGaA, CERESIT_CL152_TDS_12_2018. Σημ.: το δελτίο δεν περιλαμβάνει μπλοκ σήμανσης CE — φέρει πολωνική τεχνική έγκριση ITB. Η αντοχή σε υπεριώδη αναγράφεται ως «< 500 ώρες»· ζητήστε διευκρίνιση. Σε κάθε περίπτωση η ταινία καλύπτεται πάντα από τη στεγανωτική στρώση & τα πλακίδια.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Μέσο	Συγκέντρωση
Υδροχλωρικό οξύ	3 %
Θειικό οξύ	35 %
Κιτρικό / Γαλακτικό οξύ	100 g/L · 5 %
Καυστική ποτάσα	20 %
Υποχλωριώδες νάτριο	0,3 g/L
Θαλασσινό νερό	20 g/L άλατος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε αρμό διαστολής η ταινία πιέζεται μέσα στο κενό & σχηματίζεται κοιλότητα, ώστε να παραμορφώνεται με την κίνηση. Τεντωμένη πάνω από τον αρμό, η πρώτη κίνηση τη σκίζει — & εκεί αστοχεί όλο το σύστημα.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

-30 ΕΩΣ +90 °C

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

HENKEL · CERESIT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΕΙ

- CERESIT CL 51
- CERESIT CR 166
- CERESIT CR 90

Επαλειφόμενη μεμβράνη μπάνιου, ενός συστατικού
Ελαστικό τιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών
Κρυσταλλικός στεγανωτικός πολτός

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- CERESIT CL 621 / CL 622
- CERESIT CL 623 / CL 625

Προκατασκευασμένες γωνίες — εσωτερική & εξωτερική
Μανσέτες τοίχου & δαπέδου για διελεύσεις

